

## TEHNIČKI LIST

### Creteo®Gala CC 632

Malter za kamene ploče




#### Područja primene

betonskih opločenja i opločenja od prirodnog kamena.  
Proizvodu na gradilištu nije dozvoljeno dodavati granulacije ili druge dodatke.


#### Karakteristike

- Hidraulično vezivo
- Smanjena mogućnost iscvetavanja
- Otporno na smrzavanje
- Jednostavna ugradnja

#### Ugradnja



#### Tehnički podaci

Br. art.	2000148305
EAN	9003304414444
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.
Granulacija	0-4 mm
Potrošnja	oko 2000 kg/m <sup>3</sup>
Pokrivenost u litrima	12,5 L/jed.
Jedinica potrebne količine vode	oko 3 L/jed.
Reakcija na požar	A1
Čvrstoća na pritisak	25 MPa (28 d)
Klasa izloženosti	XF1
Specifična gustoća svežeg maltera (EN 1015-6)	oko 2250 kg/m <sup>3</sup>

# Creteo®Gala CC 632

Malter za kamene ploče

Br. art.	2000148305
Temperatura podloge	5 °C
Deo vode	0,12

## Sastav

- Klasirana granulacija
- Tras
- Cement
- Dodaci za poboljšanje prionjivosti i obradivosti

## Uslovi obrade

Za vreme izvođenja radova i u fazi sušenja temperatura okoline kao i temperatura podloge ne sme da bude ispod +5 °C niti iznad +30 °C.

Na temperaturi podloge, materijala i vazduha iznad 30°C skraćuje se vreme obradivosti. Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca) i naknadnog vlaženja (kiše).

## Podloga

Stranice kamena na koje nanosite malter moraju da budu čiste.

## Priprema materijala

Materijal zamešati sa definisanom količinom vode standardnim mešačem na slobodan pad, protočnim ili rotirajućim mešačem. Mešati dok smesa ne postane homogena, bez grudvica.

## Uputstva za ugradnju

Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom.

## Ugradnja

Materijal naneti čistom zidarskom mistrijom na kamen i kamen zatim položiti u svež malter. Ugradnja se vrši tehnikom svježe u svježe.

## Upozorenja

Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

## Skladištenje

Skladištiti na suvom, na drvenim paletama. Rok upotrebe 12 meseci od datuma proizvodnje (datum odštampan na pakovanju), prema direktivi 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlažnosti.

## Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

## Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših

## Creteo®Gala CC 632

Malter za kamene ploče

proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu [www.roefix.rs](http://www.roefix.rs) ili se mogu zatražiti u našim poslovnicaama. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.