



## Creteo®Gala CC 632

Malter za kamene ploče

**Pravne i tehničke napomene:** Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

**Područja primene:** betonskih opločenja i opločenja od prirodnog kamena.  
Proizvodu na gradilištu nije dozvoljeno dodavati granulacije ili druge dodatke.

**Karakteristike:**

- Hidraulično vezivo
- Smanjena mogućnost iscvetavanja
- Otporno na smrzavanje
- Jednostavna ugradnja

**Ugradnja:**



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148305
ERGO	41444
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.
Granulacija	0 - 4 mm
Izdašnost u litrama	oko 12,5 l/jed.
Potrošnja	oko 2.000 kg/m <sup>3</sup>
Potrebna količina vode	oko 3 l/jed.
Specifična gustoća svežeg maltera (EN 1015-6)	oko 2.250 kg/m <sup>3</sup>
Čvrstoća na pritisak (28 d)	25 MPa
Razred ekspozicije	XF1
Sertifikat o ispitivanju	Nadzor obavlja akreditovana firma. Interna kontrola proizvodnje provodi se u sopstvenim laboratorijima u svakoj fabrici i njome osiguravamo jednak sastav proizvoda.
Temperatura podloge	> 5 °C
Reakcija na požar	A1
Deo vode	0,12

**Sastav:**

- Cement
- Tras
- Klasirana granulacija
- Dodaci za poboljšanje prionjivosti i obradivosti

**Uslovi obrade:** Za vreme izvođenja radova i u fazi sušenja temperatura okoliša kao i temperatura podloge ne sme da bude ispod +5 °C niti iznad +30 °C.  
Na temperaturi podloge, materijala i vazduha iznad 30°C skraćuje se vreme obradivosti.  
Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca) i naknadnog provlaživanja (kiše).

**Podloga:** Stranice kamena na koje nanosite malter moraju da budu čiste.

**Priprema materijala:** Materijal zamešati sa definisanom količinom vode standardnim mešačem na slobodan pad, protočnim ili rotirajućim mešačem. Mešati dok smesa ne postane homogena, bez grudvica.

**Ugradnja:** Materijal naneti čistom zidarskom mistrijom na kamen i kamen zatim položiti u svež malter. Ugradnja se vrši tehnikom sveže u sveže.



## Creteo® Gala CC 632

Malter za kamene ploče

<b>Upozorenja:</b>	Detaljna uputstva mogu se naći na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.
<b>Uputstva za ugradnju:</b>	Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom.
<b>Skladištenje:</b>	Skladištiti na suvom, na drvenim paletama. Rok upotrebe 12 meseci od datuma proizvodnje (datum odštampan na pakovanju), prema direktivi 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlažnosti.
<b>Opšte napomene:</b>	<p>Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.</p> <p>Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .</p> <p>RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.</p> <p>Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.</p> <p>Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu <a href="http://www.roefix.rs">www.roefix.rs</a> ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.</p>