

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Trass Pflastermörtel FTB

Creteo®GaLa CC 631




Anwendungsbereiche

Frost- und tausalzbeständiger, mineralischer Werk trockenmörtel mit Trass, Natursand der Körnung 0–3 mm, mit Vergütungszusätzen Zum Verlegen von Kunst- und Natursteinplatten, Pflastersteine, Klinker und Keramikbelägen im Dickbettverfahren im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften

- Leichte Verarbeitung
- Hydraulisch abbindend
- Frost- und tausalzbeständig
- Ausblühungsarm
- Gute Haftung
- Universell einsetzbar

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000579243	2000006822
EAN	4038502149718	4038502147219
Zolltarifnr.	32149000	
INFO	Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch Werks-QS	
Verpackung		
Menge pro Einheit	25 kg/EH	1000 kg/EH
Einheit pro Palette	48 EH/Pal.	
Körnung	0-3 mm	
Verbrauch	ca. 1,7 kg/m ² /mm	
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.	
Wasserbedarfsmenge	ca. 3,7 L/EH	ca. 148 L/EH
Brandverhalten	A1	
Haftzugfestigkeit	≥ 1 MPa	

Trass Pflastermörtel FTB

Creteo®GaLa CC 631

Artikelnummer	2000579243	2000006822
Druckfestigkeit	≥ 20 MPa	
Biegezugfestigkeit	≥ 3 MPa	
Verpackungshinweise	In recyclingfähigen Papiersäcken.	

Materialbasis

- Klassierte Sande
- Märker Trass
- Zemente
- Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken bzw. über +30 °C steigen. Bei Untergrund-, Material- und Lufttemperaturen über +30 °C verkürzt sich die Verarbeitungszeit.

Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen.

Untergrund-Vorbehandlung

Der Untergrund muss entsprechend der Belastung tragfähig sein. Untergrund sollte wasserdurchlässig sein, sonst ist ein Gefälle einzubauen, damit dass durchsickerndes Wasser jederzeit abtransportiert werden kann. Es darf zu keinem Wasserstau kommen. Die Tragschichten sind wasserdurchlässig auszuführen. Bei Anwendung auf Beton (Terrasse, Balkon usw.) ist auf ein Gefälle von mind. 2 % zu achten, zudem muss das anfallende Wasser ohne Rückstau abfließen können z.B. Einbau von Drainagematten.

Zubereitung

Produkt in handelsüblichen Durchlaufmischer, Freifallmischer oder mit Quirl mit der vorgegebenen Wassermenge plastisch klumpenfrei anmischen. Nicht mit anderen Materialien vermischen. Frischmörtel innerhalb 1 Stunde verarbeiten

Verarbeitung

Der Pflastermörtel muss durch das Einklopfen der Steine oder Platten verdichtet werden.

Um einen guten Haftverbund zu erzielen, sind die Steine beziehungsweise Platten mit einer Haftschrämme oder Steinkleber auf der Rückseite zu versehen.

Die Verlegung hat frisch in frisch zu erfolgen.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung

Trocken lagern und vor Feuchtigkeit schützen. Fachgerecht gelagert, im ungeöffneten Gebinde, ist das Produkt chromatarm gem. Verordnung 1907/2006 EG Anhang XVII bei +20 °C, 65 % r.F.. Mindesthaltbarkeit 9 Monate nach Herstellung (Herstelldatum siehe Verpackungsaufdruck).

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den

Trass Pflastermörtel FTB

Creteo®GaLa CC 631

vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.