



# Trass Natursteinmauermörtel

Creteo®GaLa CC 632

**Anwendungsbereiche:** Frostbeständiger Natursteinmörtel zum Verlegen und Vermauern von Natursteinen oder Kunststeinen. Kann auch zur händischen Verfugung verwendet werden. Dem Produkt auf der Baustelle keine Gesteinskörnungen oder Zusätze beimengen.

**Eigenschaften:**

- Leichte, geschmeidige Verarbeitung
- Hydraulisch abbindend
- Gute Haftung
- Frostbeständig

**Verarbeitung:**



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000658895
EAN	4038502150332
Zolltarifnr.	32149000
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	48 EH/Pal.
Farbe	Grau
Körnung	0 - 4 mm
Literergiebigkeit	ca. 13 l/EH
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.
Wasserbedarfsmenge	ca. 3,3 l/EH
Schichtdicke	20 - 30 mm
Trockenrohdichte	ca. 2.000 kg/m <sup>3</sup>
Biegezugfestigkeit (28 d)	≥ 5 N/mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 25 N/mm <sup>2</sup>
Expositionsklassen	XF1

**Materialbasis:**

- Zement
- Märker Trass
- Klassierte Sande
- Zusätze zur Verbesserung der Haftungs- und Verarbeitungseigenschaften

**Verarbeitungsbedingungen:** Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen. Bei Untergrund-, Material- und Lufttemperaturen über +30 °C verkürzt sich die Verarbeitungszeit. Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen.


**Untergrund-Vorbereitung:** Der Untergrund muss frostfrei, trocken, tragfähig, sauber, formbeständig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Stark saugende Untergründe sind vorher anzufeuchten, wobei jedoch Pfützenbildung zu vermeiden ist.

**Zubereitung:** Produkt in handelsüblichen Freifallmischer oder mit Quirl mit der vorgegebenen Wassermengemischen bis eine homogene, knollenfreie Masse entsteht. Nicht mit anderen Materialien vermischen. Frischmörtel innerhalb 1 Stunde verarbeiten.



# Trass Natursteinmauermörtel

Creteo®GaLa CC 632

<b>Verarbeitung:</b>	Material händisch zum Vermauern oder Verfugen aufbringen. Die Steine sind in den frischen Mörtel zu versetzen.
<b>Verpackungshinweise:</b>	In recyclingfähigen Papiersäcken.
<b>Lagerung:</b>	Trocken und kühl auf Holzrosten lagern. Vor Feuchtigkeit schützen. Mind. 6 Monate lagerfähig. Chromatarm gemäß Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei +20 °C, 65 % r.F., mind. 6 Monate nach Herstellung, Herstellungsdatum siehe Verpackungsaufdruck.
<b>Gefahrenhinweise:</b>	Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.
<b>Zertifikate:</b>	

**Allgemeine Hinweise:** Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.  
Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.  
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.  
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.  
Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.  
Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.