

SCHEDA TECNICA

FOME® Sistema di intonaco isolante

Sistema



Campi di applicazione

Il sistema di intonaco isolante FOME® con tecnologia Airium brevettata.

Permette un sistema SITE con struttura completamente minerale. Il sistema può essere utilizzato sia all'esterno che all'interno, ed è adatto sia per nuove costruzioni che per lavori di ristrutturazione e restauro. Non utilizzare alla base della facciata o sotto l'architrave.

Caratteristiche

- Isolamento termico
- Puramente minerale
- Incombustibile

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo
INFO
Imballaggio
Quantità per unità
Unità per bancale
Granulometria
Indicazione di consumo
Reazione al fuoco

Materiale di base

- Additivi
- Schiumogeno ad alta efficienza
- Cemento speciale

FOME® Sistema di intonaco isolante

Sistema

Condizioni di lavorazione

Non lavorare a temperature inferiori a +5 °C e superiori a +30 °C.

Il materiale appena applicato deve essere protetto dalla pioggia, dalle correnti d'aria e dalla luce solare diretta.

Supporto

Il supporto deve essere asciutto, portante e privo di contaminazioni, come ad esempio polvere, fuliggine, alghe, efflorescenze, ecc.

Preparazione

Preparazione con tecnica meccanica appositamente progettata secondo le istruzioni per l'uso.

Avvertenze di lavorazione

La direttiva di lavorazione deve essere letta prima dell'applicazione e della pianificazione.

Considerazioni su pericoli

Indicazioni di sicurezza dettagliate sono disponibili nelle nostre schede di sicurezza separate. Devono essere lette prima dell'uso.

Stoccaggio

Conservabile per almeno 6 mesi.

Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione e i dati tecnici di questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. Per ulteriori domande, rivolgersi al proprio consulente di vendita o al rivenditore specializzato. Le nostre schede tecniche aggiornate sono disponibili sul nostro sito web o possono essere richieste presso la sede di competenza.

FOME® Sistema di intonaco isolante

Sistema

Bezeichnung	FOME® Haftbrücke	FOME® Dämmputz	FOME® Dämmschutz
Massa volumica a secco	450 kg/m ³	95 kg/m ³	350 kg/m ³
Diffusione del vapore acqueo μ	5,1	2,3	4,3*
Conducibilità termica λD	0,102 W/mK	0,040 W/mK	0,102 W/mK
Resistenza alla compressione (28 d)	NPD		
Classe di reazione al fuoco	RF1		
* Interpolierter Wert			