



Creteo®Road CC 603

Malter/mort za šahtove

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Visoko tečni, brzo fugirajući malter R4 za unutrašnju i vanjsku upotrebu u civilnoj i visokogradnji. Posebno prikladan za salivanje poklopaca i fuga između okvira i konusa šahta ili obruča za poravnavanje nakon podizanja okvira šahta.

Zbog kratkog vremena vezivanja proizvod se može ugrađivati u slučajevima kada su završeni građevinski elementi odmah nakon sušenja materijala izloženi visokim težinskim opterećenjima. Materijal nije pogodan za primjenu na velikim površinama > 1 m².

Specijalni dodaci mogu se dodavati isključivo uz prethodno odobrenje proizvođača.

Svojstva:

- Izrsna obradivost
- Ekstremno tekuće
- Otpornost na smrzavanje i so za posipanje
- Brzo vezanje
- Visoka tlačna čvrstoća i otpornost na savijanje
- Mogućnost ponovnog opterećenja nako oko 1h (ovisno o vanjskoj temperaturi)
- Moguća ugradnja bez vezivnog mosta
- Jednostavna ugradnja (zamiješati s vodom)
- Visoka otpornost na sulfate
- Otporno na vodu, volumenski postojano / smanjeno skupljanje

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000952401
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	24 Jed/pal.
Količina u jednom pakovanju	20 Kg/jed
Granulacija	0 - 0,25 mm
Izdašnost u litrama	oko 12,1 l/jed
Potrošnja	oko 1.650 kg/m ³
Potrebna količina vode	4,2 l/jed
Debljina sloja	3 - 70 mm
Vrijeme obrade	oko 16 min
Preporučeno vrijeme ugradnje	na temperaturi vazduha od 20 °C
Specifična gustoća svježeg maltera	oko 2.000 kg/m ³
Pritisna čvrstoća (1 h)	≥ 20 MPa
Pritisna čvrstoća (1 d)	≥ 35 MPa
Pritisna čvrstoća (28 d)	≥ 55 MPa
Čvrstoća pri savijanju	≥ 7 MPa
Prionjivost (28 d)	≥ 2,5 MPa
E - modul	oko 24,9 GPa
Certifikati o ispitivanju	Laboratorij za testiranje Hartl Ges.m.b.H. Ispitano prema EN 1504-3.
Nadzor	Nadzor obavlja akreditirana tvrtka. Interna kontrola proizvodnje obavlja se u vlastitim laboratorijima, u svakoj fabrici. Na taj način osiguravamo identičan sastav proizvoda.



Creteo® Road CC 603

Malter/mort za šahtove

Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000952401
Prodiranje hlorida	≤ 0,05 %
Otpornost na temperaturne promjene	R4/≥ 2,0 MPa
Udio vode	0,21

Sastav:

- Cement
- Aditivi
- Klasirani pijesak
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Podloga: Podloga mora biti vlažna, nesmrznuta, bez prašine i razdjelnih sredstava (poput oplatnog ulja i sl.). Na podlozi ne smije biti stajaće vode. Oplata mora biti tijesno priljubljena uz podlogu i dobro usidrena.

Ugradnja: Zamiješati samo onoliko materijala koliko je potrebno za ugradnju u jednom radnom koraku. Materijalu dodati definiranu količinu čiste vode i promiješati rotirajućim mješačem. Miješati dok smjesa ne postane homogena. Vrijeme miješanja: pribl. 2-3 minute. Materijal mora biti ugrađen bez šupljina, u jednom radnom koraku, dok je istodobno potrebno voditi računa o odzračivanju. Ne miješati s drugim materijalima.

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Upute za ugradnju: Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C. Pri temperaturi podloge, materijala i zraka iznad +30 °C vrijeme obradivosti se skraćuje. Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Skladištenje: Čuvati na suhom mjestu na drvenim paletama. Rok upotrebe 12 mjeseci od datuma proizvodnje (datum otisnut na ambalaži), prema smjernici 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlage zraka.

Opšte napomene: Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći. Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.