



## AG 655 OBJEKTLEBER C1T

Štandardné lepidlo na obklady a dlažbu

**Oblasť použitia:** Tixotropné, vodoodolné a mrazuvzdorné lepidlo určené na lepenie keramických dlaždíc, dosiek, mozaík vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

**Vlastnosti:** • Vodoodolná

**Spracovanie:**



Technické údaje	
Číslo výrobku	2000062530
Druh obalu	
Množstvo v balení	25 kg/balenie
Množstvo na paleta	48 kusov/paleta
Farba	sivý
Zrornosť	0 - 0,5 mm
Poznámka k spotrebe	Údaje o spotrebe sú orientačné a závisia od podkladu a technológie spracovania.
Prídržnosť	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Čas zretia	10 min
Spotreba vody	cca 5,5 l/balenie
Vykonávanie ďalších realizačných prác	24 hod
Zaťažiteľnosť	7 dni
Označenie lepidla (EN 12004)	C1 T
Čas spracovateľnosti	cca 180 min
Otvorený čas lepenia (EN 1346)	20 min
Teplota podkladu	5 - 25 °C

**Materiálové zloženie:**

- Cement
- Triedené piesky
- Prísady na zlepšenie spracovateľnosti
- Minerálny

**Stvrdnutie:** Hydratácia

**Podmienky spracovania:** Počas spracovania a vytvrdzovania materiálu nesmie teplota okolia alebo podkladu klesnúť pod +5 °C a vystúpiť nad +30 °C.  
Do úplného vyschnutia chrániť pred mrazom, dažďom, rýchlym vysušením a prievanom.

**Podklad:** Potery na báze anhydritu sa musia pred obkladáním zbrúsiť.  
V závislosti od podkladu dbať na prípustnú zvyškovú vlhkosť.  
Maximálna zvyšková vlhkosť v podklade: cementové potery 2% (s podlahovým vykurovaním 1,3%), anhydritové potery 0,5% (s podlahovým vykurovaním 0,3%), cementovo-sulfátové potery 1,8% (s podlahovým vykurovaním 1,0%), sadrové omietky 1,0%.



## AG 655 OBJEKTLEBER C1T

Štandardné lepidlo na obklady a dlažbu

<b>Príprava podkladu:</b>	<p>Silno nasiakavé podklady upraviť prípravkom GRUND SG 302 a na slabo nasiakavé podklady použiť prípravok GRUND W 301.</p> <p>Nerovnosti prekračujúce rozsah tolerancie max. vrstvy lepidla musia byť vopred vyrovnané. Na podlahy použiť napr. FN 615 Bodenspachtel, FN 130 Bodenspachtel.</p> <p>Vodou zaťažované priestory je nutné vopred izolovať napr. prípravkom FOLBIT 800 vo vnútornom prostredí alebo AQUA DUO 822 vo vonkajšom prostredí.</p> <p>Podklad musí byť suchý, odprašnený, bez námrazy, nasiakavý, rovný, primerane drsný a nosný, bez výkvetov a separačných látok napr. olejov a mastnoty.</p>
<b>Príprava výrobku:</b>	<p>Obsah vreca zamiešať s vodou elektrickým miešadlom na homogénnu zmes, po 5 minútach státiť ešte raz premiešať.</p> <p>Po čase zrenia cca 5 minút zmes ešte raz krátko premiešať.</p>
<b>Spracovanie:</b>	<p>Cementové lepidlo naniesť hladkou stranou vhodnej zubovej stierky a opačnou stranou zubovej stierky (veľkosť zubov stierky sa volí tak, aby došlo k prilepeniu obkladačky k podkladu min. zo 65% plochy) podľa možnosti v jednom smere upraviť.</p> <p>Ak je požadované bezškárové uloženie obkladu, musí sa použiť Floating-Buttering metóda nanášania lepidla.</p> <p>Nenanášať viac lepidla, ako je možné v priebehu otvoreného času pokryť obkladom.</p> <p>Do čistej nádoby s vodou nasypať suchú zmes, zamiešať elektrickým miešadlom na homogénnu zmes.</p>
<b>Pokyny k spracovaniu:</b>	<p>Obklad sa osadí posuvným pohybom do tenkého lôžka a počas 10 minút od osadenia sa môže ešte v svojej polohe korigovať.</p>
<b>Kvalita:</b>	<p>Produkt sa kontinuálne kontroluje v laboratóriu. Vo výrobe je zavedený certifikovaný systém riadenia kvality podľa EN ISO 9001:2000.</p>
<b>Balenie:</b>	<p>V papierových vreciach odolných voči vlhkosti.</p>
<b>Skladovanie:</b>	<p>Skladovať v suchu a chlade na drevených paletách. Pri skladovaní je nutné chrániť pred pôsobením vody a vysokou relatívnou vlhkosťou vzduchu (max. 65 %).</p> <p>Doba skladovania: max. 12 mesiacov podľa nariadenia 1907/2006/ES a príloha XVII pri +20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu (Cr6+) od dátumu výroby, na suchom mieste v pôvodnom uzatvorenom obale. Dátum výroby je uvedený na obale.</p>
<b>Bezpečnosť práce:</b>	<p>Obsahuje cement/vápenný hydrát. Je dráždivý. Maltová zmes dráždi oči a kožu. Nebezpečenstvo podráždenia pri styku s pokožkou - u citlivých osôb môže vyvolať alergické podráždenie kože. Pri práci zabráňte styku malty s pokožkou a očami. Vdychovaniu prachu zabráňte používaním vhodných ochranných pomôcok. Používajte vhodný ochranný odev, rukavice a v prípade potreby ochranné okuliare alebo ochranu tváre. Uchovávajte mimo dosahu detí! Pri zásahu očí vymývajte opatrne 10 - 15 minút veľkým množstvom vody, pri kontakte s pokožkou zoblečte kontaminovaný odev a pokožku umyte veľkým množstvom vody a mydlom. V prípade zdravotných ťažkostí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.</p>
<b>Všeobecné informácie:</b>	<p>Technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Iba uvedená verzia je platná. Informácie uvedené v technickom liste predstavujú súčasný stav našich znalostí, vedomostí a praktických skúseností.</p> <p>Informácie boli poskytnuté s maximálnou snahou o korektnosť. Naša spoločnosť však nenesie zodpovednosť za ich správnosť a úplnosť a súčasne nenesie zodpovednosť za rozhodnutie užívateľa. Informácia sama osebe nevytvára akýkoľvek právny záväzok alebo iné doplnkové povinnosti. Zákazník je povinný skontrolovať výrobok a nezávisle posúdiť jeho vhodnosť pre zamýšľané použitie.</p> <p>Naše výrobky, ako aj všetky obsiahnuté komodity sú priebežne monitorované, čím je zaručená konzistentná kvalita.</p> <p>Služba nášho technického poradenstva je k dispozícii na otázky týkajúce sa použitia, spracovania a prezentáciu našich výrobkov.</p> <p>Náš technický poradenský servis je Vám k dispozícii. Aktuálny stav technických listov nájdete na našej internetovej stránke.</p>