

FICHE TECHNIQUE (FT)

Fixit 493

Stabilisateur pour supports minéraux




Domaines d'application

Fixit 493 sert à consolider les couches de surface des enduits de fond sablonneux et poreux à base de chaux ou chaux-ciment. Les supports stabilisés avec Fixit 493 peuvent recevoir des crépis minéraux. Le support doit être propre, sec et porteur. Éliminer les efflorescences ainsi que les particules détachées. En présence de supports contenant des sels ou humides, une analyse spéciale s'impose.

Propriétés

- Minéral
- Pour supports à base de chaux et/ou ciment
- Profondeur de pénétration élevée

Mise en œuvre



Données techniques

Numéro d'article	2000143069
INFO	Dilution : 1:1 à 1:3 avec de l'eau propre
Emballage	
Quantité par unité	10 kg/unité
Unité par palette	60 unité/pal

Base du matériau

- Silicate de potassium
- Additifs organiques inférieurs à 5 %

Fixit 493

Stabilisateur pour supports minéraux

Mise en œuvre

Fixit 493 est dilué avec de l'eau propre puis appliqué à la brosse, au rouleau ou au gicleur jusqu'à saturation du support. Le processus doit être répété selon le comportement d'absorption du support. Selon le support, Fixit 493 doit être dilué avec de l'eau 1:3, pour consolider le crépi isolant aérogel Fixit 222, diluer au maximum 1:1.

Stockage

En bidon et/ou sac original non entamé, protégé du gel, de la chaleur et de l'ensoleillement direct, peut être stocké pendant au moins 12 mois.

Certificats



Avis juridiques et techniques

Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à

l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.

Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support). Ne pas utiliser Fixit 493 sur les enduits au plâtre. Appliquer de préférence un crépi de finition minéral sur les enduits de fond stabilisés avec Fixit 493. Bien protéger tous les éléments de construction attenants aux surfaces à traiter. Nettoyer immédiatement avec de l'eau les éventuelles salissures produites avec Fixit 493. Protéger les yeux et la peau.