

TEHNIČNI LIST

RÖFIX IF 300 PURCOLL

Enokomponentna polnilna pena



Področja uporabe

Komponenta RÖFIX EPS-F toplotno-izolacijskih kontaktnih sistemov. Racionalno, natančno, varčno in trajno zanesljivo lepljenje toplotno-izolacijskih plošč. Primerno za lepljenje izolacijskih plošč na osnovi polistirena (EPS + XPS) in poliuretana (PUR/PIR) na območjih ravne strehe, perimetra, fasade, izolacijskih/drenažnih elementov, kletnega stropa, notranje izolacije ipd. Lepljenje mavčno-kartonskih/mavčno-vlaknenih plošč v suhi montažni gradnji. Zapolnjevanje votlih prostorov med posameznimi toplotnoizolacijskimi elementi.


Lastnosti materiala

- Brez FCKW, HCKW in HFCKW
- Enostaven za obdelavo (npr. Rezanje, ometanje itd.)
- Najpozneje po 2 urah lahko nadaljujemo z delom
- Brez pripravljalnih časov
- Lažja obdelava zaradi ogromnega zmanjšanja teže
- odličen sprijem na skoraj vseh gradbenih podlagah

Izvedba



Tehnični podatki

Koda artikla	2000148421
EAN	9003304432097
Embalaža	
Količina na paleto	750 ml/EN
Enota na paleto	12 EN/kart.
Barva	oranžna
Poraba	pribl. 200 ml/m ² (lepljenje)
Požarna odpornost	B1 DIN 4102
Natezna trdnost	0,19 N/mm ²
Toplotna prevodnost	pribl. 0,035 W/mK
Čas sušenja	pribl. 40 min
Strižna trdnost	0,14 N/mm ²

RÖFIX IF 300 PURCOLL

Enokomponentna polnilna pena

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali preseči +30 °C.

Podlaga

Onesnaževalce, kot npr. maščobo, olje, prah, ločilno sredstvo oz. pred ometavanjem moramo odstraniti.

Navodilo za uporabo

Neravnine do največ 2 cm je mogoče izravnati (največ 1 cm pri lepljenih in največ 2 cm pri lepljenih in sidranih sistemih). Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

Skladiščenje

Rok uporabe najmanj 12 mesecev.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnem znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo.

Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.