

## SCHEMA TECNICA

### RÖFIX Belit Finitura

Malta modellabile per edifici storici




#### Campi di applicazione

Malta da restauro per edifici storici e nuovi. Come finitura e malta di riempimento in restauri storici. Per il ripristino parziale di lacune e piccole superfici ma sempre a strato sottile di RÖFIX Belit Malta per restauro. Finitura per profili decorativi per facciate. Malta per stampi ad es. in silicone o per stampi in due pezzi. Malta per realizzazione di profili di facciata. Per pezzi in getto di grandi dimensioni si impiega RÖFIX Belit Malta per restauro. Belit è la denominazione mineralogica del disilicato di calcio, della fase primaria di legante di tutte le calce idrauliche nonché dei prodotti RÖFIX Belit. Il legante, cotto a max. +1100 °C in forno a tino corrisponde allo storico roman cement, che attorno al 1900, è stato impiegato in molte parti d'Europa e degli USA - prima di essere sostituito dal cemento Portland - per i più svariati lavori su facciate, statue e monumenti.


#### Caratteristiche

- Presa rapida
- Ritiro ridotto
- Elevata resistenza ai solfati e ai cloruri dopo la presa
- Elevata attività capillare
- Resistente al gelo
- Elevata resistenza alle intemperie

#### Lavorazione



#### Dati tecnici

Codice articolo	2000148236
EAN	9003304231683
Imballaggio	
Quantità per unità	20 kg/cf.
Unità per bancale	48 unit/Pal.
Granulometria	0-0,4 mm
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione. Quando si effettua la lavorazione per la prima volta e in caso di applicazione su grandi superfici si consiglia di realizzare preliminarmente delle superfici di prova.
Resa	ca. 13,6 L/cf.
Resa Litri	13,6 L/cf.
Fabbisogno d'acqua unitario	ca. 6,5 L/cf.
Reazione al fuoco	A1
Assorbimento d'acqua	> 2 kg/m <sup>2</sup> x min0,5

# RÖFIX Belit Finitura

Malta modellabile per edifici storici

Codice articolo	2000148236
Diffusione del vapore acqueo	ca. 15
Resistenza alla compressione	15 N/mm <sup>2</sup> (28 d) ≥ 7 N/mm <sup>2</sup> (3 d) EN 1015-11
Resistenza alla flessione	≥ 3,5 N/mm <sup>2</sup>
Modulo elastico	ca. 8100 N/mm <sup>2</sup>
Peso specifico malta fresca	ca. 1860 kg/m <sup>3</sup>
Gruppo malta	GP EN 998-1 CS IV EN 998-1 Wc0 EN 998-1
valore pH	12,6
Massa volumica apparente	ca. 980 kg/m <sup>3</sup>
Calore specifico	ca. 1 kJ/kg K
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	ca. 1700 kg/m <sup>3</sup>
Temperatura del supporto	5-25 °C
Avvertenze relative all'imballo	In sacchi di carta antiumido.

## Materiale di base

- Ritardante di presa
- Esente da dispersioni plastiche
- Esente da componenti organiche
- Esente da cemento Portland
- Calce idraulica
- Cemento romanico
- Sabbia calcarea fine a grano tondo

## Condizioni di lavorazione

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione, la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C e salire al di sopra di +30 °C. Durante l'applicazione e l'indurimento del materiale, ma comunque per almeno sette giorni, proteggere dal gelo. La lavorazione a temperature inferiori a +20 °C o con un eccesso d'acqua può comportare dei notevoli ritardi nella presa e quindi delle alterazioni delle caratteristiche di

resistenza meccanica.

## Supporto

Il supporto deve essere consistente, pulito e umido-opaco. RÖFIX Belit Finitura può essere impiegata per rivestire pezzi appena estratti dallo stampo, oppure, dopo un'adeguata umidificazione, su elementi e sculture completamente induriti. Le superfici di contatto dello stampo devono essere pulite e quindi ricoperte con un idoneo prodotto distaccante (ad es. un normale detersivo domestico diluito ca. 10 %). I pezzi stampati vanno fissati alla base con ancoraggi meccanici oppure incollati con RÖFIX Belit Finitura sul supporto adeguatamente irruvidito.

# RÖFIX Belit Finitura

Malta modellabile per edifici storici

## Preparazione

---

Mescolare una confezione con la quantità d'acqua pulita richiesta intensamente per ca. 1 minuto fino ad ottenere un impasto omogeneo, possibilmente morbido-plastico ma mai fluido. La malta, se non viene rimescolata, può indurirsi. Il rimescolamento deve comunque essere effettuato entro il tempo di lavorazione di 15 minuti (dato riferito a valori di temperatura di ca. +20 °C e di umidità rel. del 60 %). Il materiale, una volta mescolato, deve essere sempre utilizzato, vale a dire che la malta residua non può mai essere riciclata aggiungendo materiale fresco. Il materiale conservato in contenitori aperti si altera in breve tempo a causa di processi di presa.

## Avvertenze di lavorazione

---

RÖFIX Belit Finitura è concepita primariamente per la finitura di parti o di intere superfici (ma comunque sempre di basso spessore) di RÖFIX Belit Malta per restauro o simili. RÖFIX Belit Finitura può essere impiegata anche per getto ad es. in stampi di silicone o stampi in due pezzi oppure per realizzazione di profili di facciata. Per pezzi in getto di grandi dimensioni si impiega RÖFIX Belit Malta per restauro.

## Lavorazione

---

pennello

RÖFIX Belit può essere rivestito fresco-su-fresco con pitture alla calce (ad es. RÖFIX SESCO Pittura alla calce). Mentre la mano di fondo deve essere applicata entro 48 ore, la mano finale delle pitture alla calce può essere applicata solo dopo un'asciugatura quasi completa. In caso di altri rivestimenti la mano di fondo deve essere applicata dopo un'asciugatura completa (colorazione gialla uniforme della superficie). La mano finale di pittura può essere applicata solo dopo completo essiccamento del pezzo stampato, in caso contrario non si può escludere la formazione di macchie. Per colorare il prodotto è possibile aggiungere in cantiere solo pigmenti compatibili con la calce fino ad un massimo del 4 % in peso, ciò comporta una leggera diminuzione delle caratteristiche finali di resistenza della malta. Per effetto della presenza di ioni liberi di ferro-II con il procedere dell'essiccamento la superficie può assumere delle sfumature giallognole anche se la malta viene colorata in cantiere. Queste tipiche alterazioni di colore sono caratteristiche del cemento romano e sono quindi per lo più volute (tipiche del prodotto). RÖFIX Belit Finitura può essere

applicata con un pennello in setole naturali sulla superficie fresca o umida-opaca di RÖFIX Belit Malta per restauro. Proteggere da un essiccamento troppo rapido (sole, vento, ecc.) durante l'asciugatura. RÖFIX Belit Finitura può essere impiegata per realizzazione di profili di facciata. I pezzi in getto vanno fissati al sottofondo con ancoraggi meccanici e quindi cementati sul sottofondo portante (precedentemente irruvidito) con RÖFIX Belit Finitura (varianti tradizionali: RÖFIX W50 Collante e rasante grigio base cemento, RÖFIX OPTIFLEX Impermeabilizzante elastico bicomponente).

## Stoccaggio

---

Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno. Può essere conservato per almeno 6 mesi.

## Avvertenze legali e tecniche

---

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

## Avvertenze generali

---

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito [www.roefix.com](http://www.roefix.com) o possono essere richieste presso i nostri uffici. I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza.

## RÖFIX Belit Finitura

Malta modellabile per edifici storici

Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.