

TECHNICKÝ LIST

IMPREGNAT 1001

Impregnácia na Klinker



Oblasť použitia

Prípravok určený predovšetkým na impregnáciu tehál, tvaroviek a Klinker obkladu. Navrhnuté na ochranu fasády pred prenikaním dažďovej vody a agresívnych látok. Môže sa použiť aj ako impregnačný prípravok na minerálne a vápenno-cementové omietky, ako aj keramické a kamenné obklady s vysokou nasiakavosťou. Po vyschnutí tvorí v podklade paropriepustnú vrstvu, ktorá znižuje absorpciu vody, chráni pred mrazom a kryštalizáciou solí, zamedzuje usádzaniu nečistôt a biologickej agresii.

Vlastnosti

- Jednoduché použitie
- Paropriepustná
- Znižuje absorpciu vody
- Znižuje usadzovanie nečistôt
- Mrazuvzdorný
- Vodoodolná
- Efektívny
- Hydrofóbny

Spracovanie



Technické údaje

Číslo tovaru	2000637690
EAN	5907418023216
Balenie	
Množstvo v balení	1 L/balenie
Množstvo na palete	12 ks./krabica
Spotreba	cca 0,15 L/m ²

Materiálové zloženie

- Funkčná emulzia polysiloxánu
- Voda

IMPREGNAT 1001

Impregnácia na Klinker

Podmienky spracovania

Počas spracovávania a schnutia materiálu nesmie teplota vzduchu a podkladu klesnúť pod +5 °C a vystúpiť nad +25 °C.

Spracovanie

Prípravok sa nanáša štetcom alebo valčekom, pri väčších plochách striekaním pokiaľ podklad nie je nasýtený. Aplikovať minimálne dvakrát. Ďalšia vrstva sa nanáša, keď prípravok nasiakne a povrch vyzerá opticky sucho. Pri znečistení okien alebo dverí čo najskôr očistiť vodou. Impregnované povrchy chrániť až pokiaľ prípravok nezaschne. Doba dosiahnutia plného hydrofóbného účinku je približne 7 dní po aplikácii prípravku. Podklad očistiť od prachu, sadzí, mastnoty alebo iných antiadhéznych prostriedkov, ktoré spôsobujú zníženie príľnavosti. Hrdzavé znečistenia, fláky, vápenno-cementové výkveti je nutné odstrániť prípravkom SCHLamm-SPÜLUNG 1007. Na biologické znečistenia (plesne, machy, riasy) použiť SEPTOBUD 1008 a následne mechanicky očistiť kefou alebo špongiou, následne ošetriť fungicídnym prípravkom. Nevyzreté povrchy by mali byť starostlivo chránené. Poškodené podklady (trhliny, chýbajúce časti atď) vyspraviť vopred vhodnou maltovou zmesou, ktorá musí byť pred aplikáciou penetračného náteru dostatočne vyschnutá a spojená.

Skladovanie

Maximálne 12 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v uzatvorenom nepoškodenom obale pri teplote od +5 °C do +25 °C, na mieste nedostupnom deťom, zabezpečeným pred priamym slnečným žiarením, vzdialenom od zdrojov tepla a otvoreného ohňa. Transportovať bežnými nákladnými vozidlami pri teplote vyššej ako +5 °C.

Všeobecné informácie

Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby si vyžiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke.

Všetky technické údaje uvedené v tomto technickom liste boli stanovené v laboratórnych podmienkach.