



RÖFIX P100

Armierungsgewebe grob


Rechtliche und technische Hinweise: Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche: Alkalibeständiges, grobes Glasfaser-Armierungsgewebe. Speziell für die Armierung des RÖFIX Aerogel-Dämmputzsystemes. Ebenso als Armierungsgewebe für die Einbettung in Gipsputzen und gipshaltigen Putzen einsetzbar. Als Armierung für das Wärmedämm-Verbundsystem mit schweren Belägen RÖFIX StoneEtics® 50.

Eigenschaften:

- Der Ausdehnungskoeffizient ist mit den nachfolgenden Putzen vergleichbar.
- Gute Putzhaftung
- PVC-frei

Verarbeitung:



Technische Daten:	
SAP-Art. Nr.:	2000148434
ERGO	43348
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Menge pro Einheit	50 m ² /EH
Länge	5.000 cm
Breite	100 cm
Farbe	Weiss
Maschenweite	7 x 7 mm
Reissfestigkeit Kette	> 1.200 N/50 mm
Reissfestigkeit Schuss	> 1.400 N/50 mm
Flächengewicht (Fertigware)	ca. 0,17 kg/m ²
Brandverhalten	A1 (EN13501-1)

Materialbasis: • Textilglasgitter mit hochwertiger Imprägnierung.

Verarbeitung: Gewebe kann mit scharfem Cuttermesser oder handelsüblichen Scheren zugeschnitten werden. Armierungsgewebe sollten immer gestreckt und oberflächennah aber vollständig in vergüteten Unterputzen mit jeweils 10 cm Überlappung eingebettet werden. Dabei sollte die Überdeckung mind. 1 mm und bei den Überlappung zumindest 0,5 mm betragen. Das Produkt wird speziell bei RÖFIX StoneEtics System 50 und zur Armierung über Aerogel Hochleistungsdämmputz FIXIT 222 eingesetzt. Aufgrund der Grobmaschigkeit ist das Gewebe geeignet um in Gips-Kalkputzen einzulegen (über Elektroleitungen, oder bei Bedarf bei Mantelbeton o.ä.), nicht jedoch im Gipsputz auf Decken.

Gefahrenhinweise: Einstufung lt. Chemikaliengesetz: Nicht kennzeichnungspflichtig.

Verarbeitungshinweis: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken. Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen. Lagerzeit min. 12 Monate.



RÖFIX P100

Armierungsgewebe grob

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen.

Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.