

SCHEMA TECNICA

Fixit 425

Intonaco di fondo Combi Diffu MFP



Campi di applicazione

Fixit 425 è utilizzato quale strato di rinforzo sui pannelli d'isolazione in fibre di legno e per l'incorporamento della rete d'armatura sintetica a maglie strette.

Incollaggio di pannelli in lana di roccia

Il supporto deve essere pulito, asciutto, portante e assorbente.

Ricoprire i pannelli d'isolazione termica in lana minerale

I pannelli isolanti vanno incollati a regola d'arte, a giunti strettamente accostati, e quindi levigati e spolverati.

Strato di fondo su pannelli termici in fibre di legno

I pannelli in fibra di legno devono essere incollati a giunti piatti, ben accostati e secchi, secondo le direttive del fabbricante.

Inserimento della rete su pannelli d'isolazione termica in fibra di legno

L'intonaco di rasatura con l'inserimento della rete si effettua 10 giorni dopo l'applicazione dello strato di rinforzo.

Caratteristiche

- Per incollare e la rasatura con rete d'armatura
- Minerale

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	181011425
EAN	7630141502236
Imballaggio	
Quantità per unità	25 kg/cf.
Unità per bancale	40 unit/Pal.
Granulometria	0-1 mm
Consumo	ca. 5 kg/m ² (Strato di fondo) ca. 4 kg/m ² (Incollare min.) ca. 6,5 kg/m ² (Incollare max.) ca. 5 kg/m ² (Rasatura)
Aggiunta d'acqua	8-10 L/Sack
Spessore dello strato - Note	Armatura a doppio strato: 7 - 12 mm
Tempo di lavorazione	60-90 min

Fixit 425

Intonaco di fondo Combi Diffu MFP

Materiale di base

- Sabbie silico calcaree
- Calce idrata bianca
- Cementi

Lavorazione

Miscelare una prima volta con impastatore o un miscelatore. Per consentire agli additivi per l'aderenza di sviluppare la loro efficacia, lasciar riposare la malta per almeno 5 minuti prima di miscelare nuovamente il prodotto.

Incollaggio di pannelli in lana di roccia

Applicare strisce sui bordi e bioccoli centrali. La superficie di contatto del rivestimento deve essere pari almeno al 40%.

Rasatura

Le reti d'armatura 7x7 devono essere inserite completamente nell'intonaco di fondo Fixit 425 MFP/Diffu e i giunti devono essere sormontati almeno per 10 cm. Prima dell'indurimento, irruvidire la superficie del prodotto Fixit 425 con una scopa.

Il primo strato viene reso ruvido con una scopa e deve essere asciutto prima dell'applicazione del secondo strato (tempo di asciugatura di almeno 1 giorno per mm di spessore a +20 °C / 65% di umidità relativa). La rete d'armatura del secondo strato viene posizionata al centro o nel terzo esterno.

Prima mano (rasatura) 3 - 6 mm. Seconda mano 4 - 6 mm con rete d'armatura.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).