

## SCHEMA TECNICA

### Fixit 425

Intonaco di fondo Combi Diffu MFP



#### Campi di applicazione

Fixit 425 è utilizzato quale strato di rinforzo sui pannelli d'isolazione in fibre di legno e per l'incorporamento della rete d'armatura sintetica a maglie strette.

**Incollaggio di pannelli in lana di roccia**

Il supporto deve essere pulito, asciutto, portante e assorbente. **Incollaggio di pannelli in lana di roccia**

#### Ricoprire i pannelli d'isolazione termica in lana minerale

I pannelli isolanti vanno incollati a regola d'arte, a giunti strettamente accostati, e quindi levigati e spolverati.

#### Strato di fondo su pannelli termici in fibre di legno

I pannelli in fibra di legno devono essere incollati a giunti piatti, ben accostati e secchi, secondo le direttive del fabbricante.

**Inserimento della rete su pannelli d'isolazione termica in fibra di legno**

L'intonaco di rasatura con l'inserimento della rete si effettua 10 giorni dopo l'applicazione dello strato di rinforzo. **Inserimento della rete su pannelli d'isolazione termica in fibra di legno**

#### Caratteristiche

- Per incollare e la rasatura con rete d'armatura
- Minerale
- Certificato EC1 plus (GEV Ecode)

#### Lavorazione



#### Dati tecnici

Codice articolo	181011425
EAN	7630141502236
Imballaggio	
Quantità per unità	25 kg/cf.
Unità per bancale	40 unit/Pal.
Granulometria	0-1 mm
Consumo	ca. 5 kg/m <sup>2</sup> (Strato di fondo) ca. 4 kg/m <sup>2</sup> (Incollare min.) ca. 6,5 kg/m <sup>2</sup> (Incollare max.) ca. 5 kg/m <sup>2</sup> (Rasatura)
Aggiunta d'acqua	8-10 L/Sack

# Fixit 425

Intonaco di fondo Combi Diffu MFP

Codice articolo	181011425
Spessore dello strato - Note	Armatura a doppio strato: 7 - 12 mm
Tempo di lavorazione	60 min - 90 min

## Materiale di base

- Sabbie silico calcaree
- Calce idrata bianca
- Cementi

## Lavorazione

Miscelare una prima volta con impastatore o un miscelatore. Per consentire agli additivi per l'aderenza di sviluppare la loro efficacia, lasciar riposare la malta per almeno 5 minuti prima di miscelare nuovamente il prodotto.

### Incollaggio di pannelli in lana di roccia

Applicare strisce sui bordi e bioccoli centrali. La superficie di contatto del rivestimento deve essere pari almeno al 40%.

### Rasatura

Le reti d'armatura 7x7 devono essere inserite completamente nell'intonaco di fondo Fixit 425 MFP/Diffu e i giunti devono essere sormontati almeno per 10 cm. Prima dell'indurimento, irruvidire la superficie del prodotto Fixit 425 con una scopa. Il primo strato viene reso ruvido con una scopa e deve essere asciutto prima dell'applicazione del secondo strato (tempo di asciugatura di almeno 1 giorno per mm di spessore a +20 °C / 65% di umidità relativa). La rete d'armatura del secondo strato viene posizionata al centro o nel terzo esterno. Prima mano (rasatura) 3 - 6 mm. Seconda mano 4 - 6 mm con rete d'armatura.

## Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

## Certificazioni



## Etichetta



## Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

## Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

## Fixit 425

Intonaco di fondo Combi Diffu MFP

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).