

## TEHNIČKI LIST

### ROFIX 952

Malter/mort u boji na bazi hidrauličnog kreča



#### Područja primjene

Za zidarske poslove i žbukanje na vidljivom zidu od prirodnog kamena. U prirodnoj, svijetloj, žućkastoj boji. Osobito prikladan za popravke na starogradnji i povijesnim zidovima. Mineralni građevinski materijal prema prilogu A iz Kataloga ekoloških mjera u stanogradnji.

#### Svojstva

- Izvrsna obradivost
- Dobra prionjivost na kamen
- Minimalno naprezanje prilikom stvrdnjavanja
- jednostavna ugradnja zidarskom misticijom

#### Ugradnja



#### Tehnički podaci

Šifra artikla	2000583723
EAN	9003304473359
Količina po jedinici pakiranja	25 Kg/jed
Jedinica po paleti	54 Jed/pal.
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.
Izdašnost	oko 15 L/jed
Izdašnost u litrama	15 L/jed
Potrebna količina vode po jedinici pakiranja	oko 6,6 L/jed
Reakcija na požar	A1
Difuzija vodene pare	oko 25
Tlačna čvrstoća	5 N/mm <sup>2</sup> (28 d) EN 1015-11
Čvrstoća pri savijanju	≤ 0,8 N/mm <sup>2</sup>
Toplinska vodljivost	0,82 W/mK Za P=50% EN 1745:2002 0,89 W/mK Za P=90% EN 1745:2002
E - modul	oko 3000 N/mm <sup>2</sup>
Specifična gustoća svježeg morta	oko 1950 kg/m <sup>3</sup>

## ROFIX 952

Malter/mort u boji na bazi hidrauličnog kreča

Šifra artikla	2000583723
Razred mortova	M5 EN 998-2 MBL SIA 266 MCL SIA 266 M4 MD ita
pH vrijednost	12
Čvrstoća na smicanje	0,15 N/mm <sup>2</sup>
Nasipna gustoća	oko 1250 kg/m <sup>3</sup> B 3345
Specifični toplinski kapacitet	oko 1 kJ/kg K
Nasipna gustoća suhog materijala	< 1800 kg/m <sup>3</sup>
Temperatura podloge	5-25 °C
Napomene o ambalaži	U papirnim vrećama zaštićenim od vlage.

### Sastav

- Anorganske zemljane boje
- Ne sadrži organske komponente
- Visokovrijedni lomljeni vapnenac

### Uslovi obrade

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C. Štititi od smrzavanja tijekom ugradnje i za vrijeme sušenja materijala (najmanje 7 dana).

### Priprema podloge

Smrznuta cigla ne smije se ugrađivati. Suhu, vrlo upojnu ciglu prije ugradnje navlažiti.

### Priprema materijala

Jednu vreću zamiješati sa zadanom količinom vode pomoću prisline ili mješalice na slobodan pad, sve dok ne nastane homogena masa. Nadalje, za miješanje su prikladni i ručni mješači jače snage (npr. dupla mješalica, jaka rotorska mješalica). Kod miješanja mješalicom na slobodni pad prvo se dodaje voda, a zatim suhi mort.

### Upute za ugradnju

Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Svježi mort ugraditi u roku 2 sata. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom.

### Ugradnja

Zidarski mortovi najefikasnije se miješaju u mješalici za zidarski mort. Mort nanijeti pomoću čiste žlice ili odgovarajućim valjkom. Višak zidarskog morta ukloniti zidarskom žlicom. Zidarski mort se ugrađuje prije početka stvrdnjavanja i ne smije se ugrađivati za kišnog vremena. Ciglu i malter (pogotovo za vrijeme prekida radova) štititi od kiše. Prvi sloj cigle postaviti vodoravno. Neravnine ispravljati u najdonjoj fugi.

### Skladištenje

Skladištiti na suhom, na drvenim paletama. Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

# ROFIX 952

Malter/mort u boji na bazi hidrauličnog kreča

## Pravne i tehničke napomene

---

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

## Opšte napomene

---

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.ba](http://www.roefix.ba) ili zatražite u našim poslovnica. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.