

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС (ТО)

001

Фарба фасадна акрилова




Сфера застосування

Фарба на базі водної дисперсії акрилової смоли для фарбування фасадів і інтер'єрів. Легко наноситься, створює покриття з високою атмосферною стійкістю. Відрізняється високою укривистістю. Фарба нетоксична та є екологічно чистим продуктом. Фарба призначена для нанесення на цементні, вапняно-цементні традиційні штукатурки, тонкошарові мінеральні та полімерні декоративні штукатурки, бетони, гіпсові матеріали, гіпсокартонні та гіпсоволокнисті плити. Не рекомендується наносити на вапняні шпаклівки, клейові та масляні фарби, лаковані метали та пластикові поверхні.

Властивості

- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Тонується в більш ніж 400 кольорів
- Висока стійкість до забруднень

Спосіб застосування



Технічні характеристики

Артикул	4820117592603	4820117592597	4820117592580
EAN	4820117592603	4820117592597	4820117592580
Упаковка			
Кількість в упаковці	15 л/шт		
Кількість на палеті	33 шт/пал.		
Колір	Біла		
Рівень блиску	Матова		
Витрата	0,2 л/м ²		
Густина	≈ 1,45 кг/м ³		
Стійкість до вологого стирання	≥ 5000 циклів		
Час висихання	≈ 3 год при +20 °C		

001

Фарба фасадна акрилова

Склад

- Водна дисперсія синтетичних полімерів
- Мінеральний заповнювач
- Пігменти
- Вода
- Додатки

Основа

підготовка основи проводиться згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» і «ДСТУ-Н Б В 2.6-212:2016». Основа повинна бути суха та міцна. Поверхню основи ретельно очистити від речовин, що знижують адгезію (жири, масла, мох, цвіль і т.п.), а фрагменти, що мають низьку міцність - видалити. З метою зміцнення старих штукатурок, що є крихкими та нестабільними, а також для ґрунтування сильно поглинаючих основ та зменшення витрати фарби, оброблювану поверхню рекомендується попередньо поґрунтувати ґрунтовкою глибокого проникнення KREISEL 301 або інтре'єрною ґрунтовкою 300 якщо роботи виконуються всередині приміщень.

Підготовка продукту

001 є продуктом, готовим до використання. Не розбавляти водою, не змішувати з іншими матеріалами. Перед застосуванням продукт ретельно перемішати. Перед використанням переконайтеся, що колір відповідає вашому замовленню. Вироби, які позначені наклейкою з написом: База В або База С або База D, є проміжними продуктами, які призначені для подальшого тонування. Використання без пігментів не допускається

Спосіб застосування

Фарба наноситься пензлем, валиком або розпиленням. Середній час висихання становить 12 годин. Захищати від дощу, сонця, вітру та морозу під час обробки та сушіння.

До уваги виконавців

Фарбувати рівномірно в один рівень, не давати фарбі висихати, щоб уникнути видимих стиків. Використовуйте фарбу з однієї партії. Наступний шар фарби слід наносити після того, як попередній висохне не менше як через 12 годин. Додаткові умови (висока вологість, низька температура) можуть значно подовжити час висихання. Мінеральні штукатурки фарбувати після висихання не менше 28 днів, у разі темних кольорів зі ступенем відбиття світла < 25% рекомендується сушити основу вдвічі довше. Фарбувати інші основи на цементній основі (штукатурку, фарбу) через 28 днів після висихання, гіпсову штукатурку та фарбу через 14 днів після висихання, бетон приблизно через 6 місяців. Туман діє як дощ і може викликати смуги та знебарвлення. Для невеликих фасадних поверхонь слід використовувати інтенсивні кольори з коефіцієнтом відбиття < 25%. Нанесення на цілі поверхні призводить до прискореного старіння покриття за рахунок інтенсивного нагрівання і високої термічної напруги. Відразу після закінчення роботи промийте інструмент чистою водою.

Зберігання

До 24 місяців з дати виготовлення. Зберігати в оригінальній сухій упаковці при температурі від +5 °C до +25 °C

Загальна інформація

v případě potřeby je nutné vytvořit na stavbě vzorkovací plochu. Informace o době stání a čekání platí pro laboratorní podmínky (+20 °C/65 % relativní vlhkosti) a mohou se měnit v závislosti na situaci na stavbě. Všechny technické údaje, uvedené v této specifikaci produktu, byly určeny v laboratorních podmínkách.

001

Фарба фасадна акрилова

коефіцієнт дифузійного опору μ	≤ 13000
------------------------------------	--------------