


TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX EPS-P 030

EPS-Sockeldämmplatte mit blauer Deckschicht



Anwendungsbereiche

Hochexpandierter Polystyrol-Hartschaumplatte EPS-P030 (WLG 030) für die Ausbildung von Sockel- und Perimeterdämmung. Mit blauer Deckschicht. Geeignet für WDVS bei Alt- und Neubauten. Als Wärmedämmplatte für Bereiche, bei denen höhere Anforderungen an die Wasseraufnahme und die Haftzugfestigkeit zwischen Plattenoberfläche und aufgetragenem Putzgrund gestellt sind.

Eigenschaften

- Optimierte Dämmeigenschaften
- Massgenauigkeit durch Formteilschäumung
- Höchste Formbeständigkeit auch bei höheren Temperaturen und Belastung
- HFCKW- und HFKW-frei

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000571861	2000571862	2000571863	2000571864	2000571865
EAN	9003304448487	9003304448494	9003304448500	9003304448517	9003304448524
Verpackung					
Menge pro Einheit	2 m²/EH	1,5 m²/EH		1 m²/EH	
Einheit pro Palette	4 Stk./EH	3 Stk./EH		2 Stk./EH	
Breite	1000 mm				
Höhe	500 mm				
Dämmdicke	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
Brandverhalten	E EN 13501-1				
Wasseraufnahme	< 0,03 kg/m²*min0,5				
Wasserdampfdiffusion	ca. 50				
Wärmeleitfähigkeit λD	0,03 W/mK				
Querzugsfestigkeit	150 kPa				
Rohdichte im Mittel	ca. 25 kg/m³				
Untergrund Tempera- tur	5 °C				

RÖFIX EPS-P 030

EPS-Sockeldämmplatte mit blauer Deckschicht

Artikelnummer	2000571866	2000571867
EAN	9003304448531	9003304448548
Verpackung		
Menge pro Einheit	1 m ² /EH	
Einheit pro Palette	2 Stk./EH	
Breite	1000 mm	
Höhe	500 mm	
Dämmdicke	220 mm	240 mm
Brandverhalten	E EN 13501-1	
Wasseraufnahme	< 0,03 kg/m ² *min0,5	
Wasserdampfdiffusion	ca. 50	
Wärmeleitfähigkeit λD	0,03 W/mK	
Querzugsfestigkeit	150 kPa	
Rohdichte im Mittel	ca. 25 kg/m ³	
Untergrund Temperatur	5 °C	

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Verarbeitungshinweis

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Verarbeitung

Kleben der Dämmplatten: Im Sockel- und Perimeterbereich den Klebemörtel vollflächig mit einer Zahnkelle 10x10 oder in der Randwulst-Punkt/Streifen-Methode (ca. 40 % Kleberfläche) auf die Dämmplattenrückseite auftragen. Die Dämmplatten sind im Verband, planeben und absolut pressgestossen zu verkleben. Die Sockel-Dämmplatten sind

oberhalb der Bauabdichtung schnellstmöglich gemäß der aktuellen Verarbeitungsrichtlinie WDVS zu verdübeln.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.
Lagerzeit min. 12 Monate.

Zertifikate



Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen

RÖFIX EPS-P 030

EPS-Sockeldämmplatte mit blauer Deckschicht

Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.