



Spárovací malta s Trassem


Creteo®GaLa CC 649

Oblast použití: Strojně nebo ručně aplikovatelná zdicí a spárovací malta s trassem na přírodní kámen s odolností proti výkvětům. Pro spárování přírodního a lomového kamene, stejně jako obrubníků a dlažebních kostek.
Dodatečné přidávání plniv a přísad k hotové maltové směsi je nepřipustné! Nesmíchávejte s jinými materiály.

Vlastnosti:

- Dobrá přilnavost
- Dobrá zpracovatelnost
- Mrazuvzdorný a odolný proti solím
- Strojní i ruční zpracovatelnost

Zpracování:



Technická data	
Číslo výrobku	954992
EAN	4038502149862
Celní tarifní číslo	32149000
Způsob balení	
Množství na balení	25 kg/Bal.
Balení na paletě	48 Množ./Pal.
Barva	přírodní šedá
Zrnitost	0 - 4 mm
Vydatnost	16,5 l /Bal.
Spotřeba vody	ca. 4,2 l /Bal.
Pevnost v tahu za ohybu	≥ 5 MPa
Pevnost v tlaku	≥ 25 MPa
Expoziční třída	XF4
Šířka spáry	10 - 100 mm

Materiálové složení:

- Cement
- Märker Trass
- Tříděné písky
- Přísady pro zlepšení přidržitosti a zpracovatelnosti

Podmínky zpracování: Při zpracování a schnutí nesmí teplota podkladu a okolí klesnout pod +5°C a přesáhnout +30°C. Při teplotě podkladu, materiálu a vzduchu přes +30°C se zkracuje doba zpracovatelnosti. Až do úplného vyschnutí chránit před mrazem, přímým slunečním zářením a nevystavovat vlhkosti (déšť).

Podklad: Spáry musí být čisté bez jakého koliv znečištění. Nasákové kameny je nutné navlhčit.

Zpracování: Materiál lze zpracovat ručně nebo pomocí běžně dostupných šnekových čerpadel. Po zatuhnutí materiálu vyhladte povrch spárovací lžící nebo zahlazovacím strojem. Nespárovat při přímém slunečním záření.

Balení: V recyklovatelném papírovém pytli

Skladování: Skladovat v suchu a chladnu na dřevěných roštích. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %). Skladovatelnost minimálně 6 měsíců dle nařízení 1907/2006/EG příloha XVII při +20 °C, 65 % relativní vlhkosti vzduchu (obsah Cr⁶⁺). Datum výroby je uveden na obalu



Spárovací malta s Trassem

Creteo®GaLa CC 649

Bezpečnostní pokyny:	Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě výrobku. Před použitím je nutné jej důkladně přečíst.
Všeobecné informace:	<p>Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná.</p> <p>Informace uvedené v tomto technickém listu představují současný stav našich znalostí a praktických zkušeností.</p> <p>Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenese odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoli jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití.</p> <p>Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.</p> <p>Služba našeho technického poradenství je k dispozici pro dotazy týkající se použití, zpracování a prezentaci našich výrobků.</p> <p>Aktuální stav technických listů je k dispozici na našich webových stránkách nebo u obchodních zástupců.</p>