



GIPS 691

Malta na sadrokartónové dosky

Oblasť použitia: Sadrová stierka na spájanie sadrokartónových dosiek bez použitia výstužnej sieťky. Určená na špachtľovanie škár sadrokartónových dosiek s vhodným tvarom hrán bez použitia výstužnej sieťky (rezanej na mieru - nie z výroby). Môže sa použiť aj na vyplnenie nedokonalostí a vyrovnanie minerálnych podkladov v interiéri.

Vlastnosti:

- Vysoká adhézia
- Vysoká odolnosť proti vzniku trhlín.
- Obsahuje výstužné vlákna
- Vysoká mechanická pevnosť
- Ľahká spracovateľnosť
- Flexibilná
- Ekologická

Spracovanie:



Technické údaje	
Číslo výrobku	2000957619
Druh obalu	
Množstvo v balení	20 kg/balenie
Množstvo na palete	54 kusov/paleta
Farba	Biela
Spotreba	cca 0,25 kg/lfm.
Čas spracovateľnosti	≤ 60 min
Pevnosť v tlaku	≥ 3 MPa
Hrúbka vrstvy	≤ 3 mm
Spotreba vody	cca 10,8 l/vrece
Reakcia na oheň	A1
Prídržnosť na (Betón)	≥ 0,25 MPa

Výrobok vyhovuje: • EN 13963

Materiálové zloženie:

- stavebná sadra
- Mikrovlákná
- Minerálne plnivá
- Aditíva

Podklad: Dosky na spodnej konštrukcii musia byť riadne a bezpečne upevnené. Lepené sadrokartónové dosky sa môžu spracovávať až po úplnom zaschnutí lepidla. Kovové časti, ktoré môžu prísť do kontaktu s omietkou, je potrebné chrániť pred koróziou. Podklad musí byť suchý a zbavený prachu a nečistôt.

Typ podkladu:
Sadrokartón: očistiť a v prípade potreby natrieť prípravkom GRUND SG 302
Betón, oceľobetón: upraviť prípravkom GRUND-W 301
Pálené a dierované tehly: upraviť prípravkom GRUND-W 301
Sadrová omietka: aplikovať penetračný náter GRUND SG 302
Vápenno-cementové omietky: upraviť prípravkom GRUND-W 301

Príprava výrobku: Ručné spracovanie: suchú zmes nasypať do nádoby s odporúčaným množstvom čistej, studenej vody (pitná voda alebo voda podľa STN EN 1008) a zamiešať ručne alebo pomocou elektrického miešadla na homogénnu zmes bez hrudiek. Po uplynutí technologickej prestávky cca 5 minút ešte raz dôkladne premiešať.
V prípade potreby, v závislosti od podmienok na stavbe, množstvo vody skorigovať. Zatuhnutý alebo už vytvrdnutý materiál nemiešať znova s vodou alebo s čerstvou zmesou.



GIPS 691

Malta na sadrokartónové dosky

Spracovanie:	Vyrovajte spoje dosiek, vyvŕtané otvory a iné nedokonalosti pomocou zmesi. Ak je potrebné naniesť niekoľko vrstiev. Každú vrstvu nanášať až po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Po úplnom vyschnutí je možné stierku zbrúsiť brúsny papierom.
Podmienky spracovania:	Počas spracovávania a schnutia materiálu nesmie teplota vzduchu a podkladu klesnúť pod +5 °C a vystúpiť nad +25 °C.
Poznámky:	Zamiešaný materiál spracovať do 1 hodiny.
Skladovanie:	Max. 6 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v nepoškodenom pôvodnom obale (dátum výroby je uvedený na obale).
Všeobecné informácie:	Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby si vyžiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke.