

## TEHNIČNI LIST

### RÖFIX Sanier-Kalkfarbe

Sanacijska apnena barva




#### Področja uporabe

Apneni premaz za notranje in zunanje površine v secco ali fresco tehniki. Kot barvni premaz pri sanaciji zidov v okviru RÖFIX sistemov. Za utrjevanje in pripravo starih podlag. Dostava v beli barvi. Toniranje s komercialno dostopnimi, apnenčasti pigmenti.


#### Lastnosti materiala

- Naravna, ekološka surovina
- Visoka paroprepustnost
- Uravnava vlago v prostoru

#### Izvedba



#### Tehnični podatki

Koda artikla	2000149296
EAN	9003304154180
Embalaža	
Količina na paleto	15 kg/EN
Enota na paleto	24 EN/p
Barva	bela
Izbira barve	Omejena
Poraba	pribl. 0,19 kg/m <sup>2</sup> /P
Opozorilo za porabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.
Paroprepustnost	Visoka paroprepustnost
Temperatura podlage	5-25 °C
Napotki za pakiranje	V reciklažnih plastičnih vedrih.
Koeficient difuzijskega upora vodni pari min	10
Koeficient difuzijskega upora vodni pari max	12

# RÖFIX Sanier-Kalkfarbe

Sanacijska apnena barva

## Osnova materiala

---

- Gašeno apno najmanj 3 leta vskladiščen.
- Voda
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti

## Pogoji pri izvedbi

---

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali preseči +30 °C.  
Med obdelovanjem in strjevanjem materiala, vsaj prvih 7 dni po vgradnji zaščitimo sveže delovne površine pred zmrzaljo.

## Navodilo za uporabo

---

Razredčimo z 2,5 - 6 litri vode

## Skladiščenje

---

Skladiščiti dobro zaprto, na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo.  
Rok uporabe najmanj 12 mesecev.

## Certifikati

---



## Label

---



## Pravne in tehnične informacije

---

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

## Splošna opozorila

---

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani [www.roefix.si](http://www.roefix.si), lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list! Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.