

FICHE TECHNIQUE (FT)

Fixit 400

Lissage plâtre



Domaines d'application

Fixit 400 convient particulièrement au spatulage et lissage des enduits et des plaques de construction à base de plâtre dans les locaux secs. Le support doit être propre, sec et porteur.


Propriétés

- Peut être tiré à zéro
- Application frais sur frais sur le plâtre comme bouche-pores
- Sur cloisons sèches
- Blanc comme neige
- Spatulage Q4
- Prêt pour peinture

Mise en œuvre



Données techniques

Numéro d'article	2000960701
EAN	7630141506203
Emballage	
Quantité par unité	20 kg/unité
Unité par palette	24 unité/pal
Consommation	env. 0,75 kg/m ² /mm
Épaisseur de couche	0-2 mm
Masse volumique à sec	env. 1000 kg/m ³
Temps d'application	50 min

Fixit 400

Lissage plâtre

Base du matériau

- Agents régulateurs de prise
- Agent d'adhérence
- Charge à la chaux
- Entraîneur d'air
- Plâtre naturel
- Agent de rétention d'eau

Mise en œuvre

Saupoudrer Fixit 400 dans de l'eau propre et mélanger pour obtenir une masse homogène sans grumeaux.

Stockage

Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

Certificats



Étiquette



Avis juridiques et techniques

Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.

Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support). Ne pas utiliser pour la pose de carreaux muraux en céramique. Les enduits de plâtre doivent pouvoir sécher rapidement. Pour éviter la condensation sur la surface enduite fraîchement appliquée, une bonne ventilation des locaux après l'application doit être assurée. Le processus de séchage doit être favorisé par une aération ciblée régulière et un chauffage adéquat. Mettre en marche les chauffages en augmentant progressivement la température. Une aération et un chauffage insuffisants des locaux entraînent, pour les produits en plâtre, la formation de pustules, de frittages ainsi que de moisissures et favorisent l'oxydation des métaux non traités.