



## P100

Tencuială decorativă de fațadă Baranets

**Domenii de utilizare:**

Amestec mineral de ipsos uscat de înaltă calitate, fabricat în fabrică. Amestecul conține lianți minerali, agregate minerale și aditivi modificatori. După amestecare cu apă, formează o masă de ipsos pentru aplicarea tencuielilor de relief. După întărire, devine rezistent la apă și îngheț. Are permeabilitate ridicată la vapori, aderență la suport și rezistență la intemperii. Se utilizează în interiorul și exteriorul clădirilor. Amestecul de tencuială este destinat aplicării manuale a tencuielii decorative în relief pe un strat uniform și stabil de tencuiei minerale tradiționale, pe plăci de gips-carton și plăci din fibre de gips, precum și pe stratul de bază armat în sistemele de izolare a pereților exteriori ai clădirilor KREISEL TM. În funcție de timpul de întărire a tencuielii, intensitatea și direcția de formare a modelului, se pot obține diferite texturi Lamb.

**Proprietăți:**

- Pentru utilizare în interior și în exterior
- Structură bob de orez
- Pentru aplicare manuală
- Alb
- Ușor de utilizat
- Ecologic

**Punere în operă:****Date tehnice:**

Număr articol	4820117590739	4820117590715
Tip ambalaj		
Cantitate per unitate	25 kg	
Unități per palet	42 UM/Pal.	
Culoare	Alb	
Granulație	0 - 3 mm	
Consum	2,4 kg/m <sup>2</sup>	3 kg/m <sup>2</sup>
Timp de punere în operă	max. 60 min	
Rezistența la smulgere	≥ 0,5 Mpa	

**Compoziție:**

- Lianți minerali
- Filler mineral
- Aditivi modificali
- Pigmenți

**Suportul:**

Pregătirea substratului se realizează în conformitate cu standardele ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 și ДСТУ Н Б В 2.6-212:2016.

Substratul trebuie să fie solid (nu mai puțin decât rezistența stratului de acoperire), fără distrugerii vizibile și delaminare, fără praf, murdărie, ulei, grăsimi, mușchi, depuneri de beton și mortar.

Îndepărtați zonele slăbite și instabile ale substratului.

În funcție de condiții, curățați mecanic suprafața suportului (perie metalică, burghiu cu ciocan, polizor unghiular etc.) și/sau clătiți cu apă sub presiune și așteptați până se usucă complet.

Subcapați substraturile care absorb apa cu amorsa penetrantă profundă KREISEL 301 Professional.

Aplicați KREISEL 331 Primer acrilic pentru cuarț sau 333 Primer siliconic pentru cuarț pe suprafața substratului pregătit și întărit.



## P100

Tencuială decorativă de fațadă Baranets

---

**Pregătire:**

Se adaugă un sac de 25 kg de amestec uscat într-un recipient care conține 7-8 litri de apă curată (temperatura apei de la +5 °C la +30 °C) și se amestecă cu un mixer de construcții cu viteză redusă până la formarea unei mase omogene.

Se lasă timp de 5 minute și se amestecă din nou.

Dacă se utilizează doar o parte din material (ambalaj), întregul amestec uscat trebuie amestecat bine în timpul următoarei aplicări, deoarece componentele se pot separa în timpul transportului. Nu utilizați material care s-a întărit deja.

---

**Punere în operă:**

Se aplică masa de tencuială pregătită cu o mistrie netedă până la grosimea granulației agregatelor.

După aplicarea tencuiei, este necesar să se formeze textura cu o răzătoare din plastic. Lucrările de tencuială într-un singur plan trebuie efectuate continuu pentru a evita rosturile vizibile. Nu se recomandă întreruperea aplicării tencuiei pentru mai mult de 10 minute.

Fiecare porțiune nouă de amestec decorativ trebuie amestecată cu amestecul anterior nepolimerizat.

În cazul aplicării pe suprafețe mari care nu pot fi tencuite continuu, este necesar să se împartă suprafața în secțiuni folosind bandă de mascare. După aplicare și formarea texturii, îndepărtați banda împreună cu resturile de tencuială.

Lucrările nu trebuie efectuate în timpul precipitațiilor, vânturilor puternice, luminii solare directe fără structuri speciale de protecție care să limiteze impactul factorilor atmosferici.

---

**Atenție specială:**

Produsul prezintă o reacție alcalină după amestecarea cu apă. Evitați contactul cu pielea și contactul cu ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă curată și solicitați sfatul medicului. În caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun. În caz de iritație, consultați un medic.

---

**Depozitare:**

12 luni de la data de fabricație indicată pe ambalaj, sub rezerva regulilor de depozitare și transport.