



## Fixit PP 201 Silica LF


Fond pénétrant aux silicates et diluant

**Utilisation:** Produit universel minéral, écologique pour finitions aux silicates Fixit et la peinture Fixit 784 OF. Couche de fond transparent avec caractéristiques algicides et fongicides grâce à sa naturelle alcalinité. Approprié pour l'utilisation à l'extérieur mais avec la possibilité d'utilisation sans problèmes à l'intérieur aussi grâce à sa composition à base de matières premières exemptes de substances dangereuses. Le support doit être propre, absorbant et porteur.

**Propriétés:**

- ELF (à basses émissions et sans solvants)
- Sans couleur, transparent
- Améliore l'adhérence
- Egalise le pouvoir absorbant du support

**Mise en œuvre:**



Données techniques	
N° d'art.	2000955019
Type d'emballage	
Unités par emballage	60 unité/pal
Quantité par unité	10 l/bidon
Consommation	env. 0,2 l/m <sup>2</sup>
Teinte	Transparent
Valeur pH	env. 11,5

**Composition:**

- Liant : silicate de potassium «silicate» avec additifs organiques

**Généralités:** Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 257 « Peinture, teintage du bois, revêtements muraux » et les informations de cette fiche technique.

**Mise en œuvre:**

**Comme diluant**  
Pour les peintures et les enduits de finition silicate il faut respecter les rapports de mélange spécifiquement indiqués dans les fiches techniques des différents produits. Dans ce domaine d'application le produit doit être utilisé **non dilué**.

**Comme couche de fond/fond pénétrant**  
Le produit doit être dilué avec de l'eau par rapport au degré d'absorption du support. La couche de fond doit être complètement absorbé par le support sans qu'il y ait la formation d'aucun film continu ou couche brillante sur la surface. Dans ce but il faut diluer le produit selon le rapport de 1:1 à 1:3.

**Stockage:** Au sec, protéger de l'humidité et des rayons UV (soleil, lumière).  
Période de conservation: min. 12 mois.

**Remarques particulières:** Ne pas mettre en œuvre en dessous de +8 °C et supérieure de 30 °C (air et support). Tous les éléments adjacents à la surface d'enduit à traiter doivent être bien protégés. D'éventuelles salissures doivent être éliminées immédiatement avec de l'eau. Protéger les yeux et la peau.

**Dispositions générales:** Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.