



RÖFIX PP 807 ISO CALCE

Primer isolante a base di calce

Avvertenze legali e tecniche: Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione: Fondo speciale universale, non pigmentato, trasparente, privo di solventi, per bloccare il carbonato di calcio per le mani successive. Per il pretrattamento di finiture calcaree e di supporti esistenti per la successiva verniciatura con colori scuri HBW < 30 %. Ideale come primer per riqualificazioni con colori scuri (attenzione con murature ad alta efficienza termica, in questi casi è necessario usare il sistema SycoTec®!), rivestimenti sbiaditi e come intonaco di fondo per rivestimenti di finitura scuri su murature standard con un limitato isolamento termico. Per rivestimenti con valori HBW < 20% (facciata finita), è necessario utilizzare il sistema SycoTec®.

Caratteristiche:

- Evita l'affiorare di efflorescenze di calce dallo strato sottostante.
- Compensa il potere assorbente del sottofondo

Lavorazione:

| Dati tecnici | |
|--------------------|--------------------------|
| SAP-Art. Nr.: | 2000960044 |
| Imballaggio | |
| Unità per bancale | 36 unit/Pal. (IT) |
| Quantità per unità | 10 l/cf. |
| Colore | Trasparente |
| Consumo | ca. 0,2 l/m ² |

Materiale di base:

- dispersione (polimero acrilato di qualità)
- Riempitivi speciali
- minerale/organico

Condizioni di lavorazione: Non applicare a temperature inferiori a +5 °C e superiori a +30 °C. Fino a completo essiccamento proteggere da agenti atmosferici estremi, quali ad es. freddo, gelo, calore, irraggiamento solare diretto, umidità, pioggia, vento, corrente d'aria, ecc.

Supporto: Il supporto deve essere pulito, consistente, asciutto, portante e privo di strati di sinterizzazione, materiali distaccanti nonché alghe e muschi.

Trattamento preliminare del supporto: Le pitture vecchie fessurate o che tendono a sfogliarsi vanno rimosse meccanicamente. Coperture: le altre superfici limitrofe, quali vetri, ceramiche, alluminio, acciaio inox, finestre, legno, mobili, pavimenti, ecc. devono essere adeguatamente coperte. Gli spruzzi freschi di pittura vanno rimossi con uno straccio umido o con acqua fresca.

Preparazione: A seconda dello strato di fondo, può essere sufficiente uno o due strati intermedi. Per verificarlo, devono essere preparate superfici campione. La necessità di una seconda o ulteriore mano si pone se, dopo il primo strato, con una successiva mano di finitura e un tempo di attesa di 12 ore, affiorano materiali dello strato sottostante in superficie (ad esempio, le macchie riappaiono).

Lavorazione: L'applicazione deve essere abbondantemente coprente e uniforme, utilizzando pennello, rullo o spazzola adeguati.

Avvertenze: Per il rivestimento di superfici, è necessario rispettare le normative nazionali ed europee, così come gli standard internazionali e nazionali del settore, i regolamenti e le linee guida di applicazione, ad esempio ÖAP, SMGV o i fogli informativi BFS. In caso di incongruenze, vi preghiamo di contattarci.



RÖFIX PP 807 ISO CALCE

Primer isolante a base di calce

| | |
|------------------------------------|---|
| Considerazioni su pericoli: | I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda. |
| Avvertenze di lavorazione: | Tempo di asciugatura minimo prima dell'applicazione del rivestimento finale: 12 ore (a seconda della temperatura e delle condizioni del tempo). Assicurare un'abbondante aerazione dei locali per l'asciugatura. Predisporre una superficie di prova. |
| Stoccaggio: | Conservare in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo in contenitori chiusi ermeticamente. Stoccaggio ca. 12 mesi |
| Avvertenze generali: | La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. Per ulteriori domande, rivolgersi al proprio consulente di vendita o al rivenditore specializzato. Le nostre schede tecniche aggiornate sono disponibili sul nostro sito web o possono essere richieste presso la sede di competenza. |