

TECHNICKÝ LIST (TL)

HASIT 610 VARIO

Cementový nástržik




Oblast použití

Jako cementový nástržik a přípravek na zvýšení přídržnosti následných omítek, na vysoce savé a kritické podklady, jako jsou cihly, smíšené zdivo, lehčené desky, dřevotřískové bednicí bloky ve vnitřních i vnějších prostorech. Cementový nástržik k úpravě savých podkladů pod jádrové a tepelně izolační omítky. Použitelný také jako zdící malta (M10), pro zdění všech druhů zdících prvků. Materiál v zrnitosti 2 mm lze zpracovávat běžnými omítacími stroji.

Vlastnosti

- Hrubý podklad pod omítky
- Egalizuje porovité podklady.
- Dobrá přilnavost

Zpracování



Technická data

Číslo výrobku	2000022870	2000141368	2000141370
Celní tarifní číslo	32149000		
Balení			
Množství na balení	30 kg/Bal.		1000 kg/Bal.
Balení na paletě	42 Množ./Pal.		
Zrnitost	0-4 mm	0-2 mm	
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.		
Vydatnost	ca. 18 L/Bal.		ca. 600 L/t
Množství vody na jednotku	ca. 6 L/Bal.		ca. 0,17 L/Bal.
Reakce na oheň	A1		
Pevnost v tlaku	> 10 N/mm ² (28 d) EN 1015-11		
Tepelná vodivost	1,11 W/mK pro P=50% 1,21 W/mK pro P=90%		

HASIT 610 VARIO

Cementový nástřík

Číslo výrobku	2000022870	2000141368	2000141370
Doba schnutí	> 3 d		
Objemová hmotnost čerstvé malty	$\leq 2000 \text{ kg/m}^3$		
Skupina malt	CS IV EN 998-1 PIII DIN 18550		
Tloušťka vrstvy	0-15 mm		
Objemová hmotnost zatvrdlé malty	< 1800 kg/m^3		
Pokyny k balení	V papírových pytích.		

Materiálové složení

- Kvalitní vápencový písek
- Minerální
- Cement

Podmínky zpracování

Během fáze zpracování a schnutí nesmí teplota vzduchu ani podkladu klesnout pod $+5^\circ\text{C}$ ani stoupnout nad $+30^\circ\text{C}$. Během zpracování a vytvrzování materiálu, nejméně však po dobu 7 dnů, chraňte před mrazem. Aby se zabránilo příliš rychlému odpařování vody z čerstvé omítky v důsledku silného slunečního záření (vysoká teplota povrchu) a/nebo větru (riziko vzniku trhlin, úbytek vlhkosti), jsou nutná zvláštní ochranná opatření/následná úprava (např. zakrytí, udržování vlhkosti). Omítku je třeba chránit před dodatečným pronikáním vlhkosti (správné větrání po aplikaci potěru!).

Podklad

Podklad musí být suchý, pevný, bez nečistot, jako jsou prach, saze, řasy, výkvěty, atd.

Příprava podkladu

Podklad musí být před aplikací navlhčený, jinak hrozí riziko sprahnutí (snížení vlastností materiálu, např. pevnost, přidržitost atd.).

Příprava materiálu

Zpracování všemi běžnými omítacími stroji nebo ručně. 1 pytel smíchat s uvedeným množstvím vody (pitná nebo dle ČSN EN 1008) a promíchat míchadlem nebo kontinuální míchačkou do hmoty bez hrud. Při míchání pomocí míchadla nepřemíchávat. Smíchanou směs při ručním zpracování míchat minimálně 2–3 minuty.

Informace o zpracování

Čerstvou maltu zpracovat do 2 hod od namíchání. Podklad musí být nosný, čistý a bez nečistot, jakož i matně vlhký. Celý podklad pro omítku musí být předem dobře navlhčen.

Zpracování

Při zdění nanášet maltu čistou zednickou lžící nebo vhodnými nanášecími sádkami. Spáry ve zdivu je nutno zcela vyplnit. Při strojním zpracování nanášení všemi běžnými omítacími stroji. Nástřík na kamenný podklad provést celoplošně, na nasákové stavební materiály pouze síťovitě (60 - 70 % plochy), musí prosvítat podklad, nástřík nesmí stékat a tvořit „polevu“.

HASIT 610 VARIO

Cementový nástřík

Skladování

Skladujte v suchu a chladu na dřevěném roštu. Chraňte před vlhkostí.

Skladujte minimálně 9 měsíců v souladu s nařízením 1907/2006/ES příloha XVII při +20 °C, 65 % relativní vlhkosti (obsah Cr6+). Datum výroby je uveden na obale.

Všeobecné informace

Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná. Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním. Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenese odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoli jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití. Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu. Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce. Při aplikaci je třeba zohlednit národní, jakož i evropské normy a nařízení, navíc mezinárodní a příslušné národní standardy, předpisy, směrnice pro zpracování, technické listy atd. Všechny technické údaje uvedené v tomto produktovém listu byly stanoveny za laboratorních podmínek. Při zpracování je třeba dodržovat platné normy a předpisy pro každou konkrétní oblast použití.