








# RÖFIX Antisalz

Špeciálny sanačný penetračný náter

<b>Právne a technické informácie:</b>	Pri spracovaní našich výrobkov musia byť dodržané informácie uvedené v našich technických listoch, ako aj súlad s európskymi a národnými normami.
<b>Oblasť použitia:</b>	Základný náter na murivo pred aplikáciou sanačných a omietkových vrstiev. Nepočíta sa za vrstvu omietkového systému. K úprave muriva so silným zaťažením síranmi a chloridmi pred aplikáciou omietok (sanačných aj jadrových). Vhodný najmä v starých budovách, ale aj na murivo v novostavbách pred aplikáciou omietok. Prostriedok k úprave muriva pred sanáciou. Mení rýchlo rozpustné chloridy a sírany na mierne rozpustné a nerozpustné zlúčeniny. Nie je účinný na dusičnany.
<b>Vlastnosti:</b>	• Redukcia škodlivých solí

<b>Spracovanie:</b>	    
---------------------	---

Technické údaje	
SAP-Art. Nr.:	2000956830
ERGO	11807
Druh obalu	
Množstvo na paletu	60 kusov/paleta (AT) 60 kusov/paleta (IT) 60 kusov/paleta (CH) 60 kusov/paleta (BA) 60 kusov/paleta (BG) 60 kusov/paleta (HR) 60 kusov/paleta (RS) 60 kusov/paleta (SI) 60 kusov/paleta (SQ) 60 kusov/paleta (GB)
Množstvo v balení	12 kg/balenie
Farba	svetlo zelený
Spotreba	cca 0,8 kg/m <sup>2</sup>
Poznámka k spotrebe	Údaje o spotrebe sú orientačné a závisia od podkladu a technológie spracovania. Spotrebované množstvo závisí od vlastností podkladu a môže byť použité na samotný objekt iba po zhotovení skúšobnej vzorky.
pH	cca 2,5
Teplota podkladu	> 5 - < 25 °C
Reakcia na oheň	žiadna vlastnosť podporujúca oheň

<b>Materiálové zloženie:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bez umelých živíc</li><li>• Fosforečnan bárnatý</li><li>• Prísady na zlepšenie spracovateľnosti</li></ul>
------------------------------	---

<b>Podmienky spracovania:</b>	Počas aplikácie a schnutia musí byť teplota podkladu v rozmedzí +5 °C a +30 °C Počas spracovania a tvrdnutia materiálu, najmenej však tri dni, chráňte pred mrazom.
-------------------------------	--

<b>Príprava podkladu:</b>	Poškodené a napadnuté staré omietky odstrániť do výšky 1 m nad viditeľné poškodenie alebo zavlhnutie, vyškrabať škáry do hĺbky 2 cm, odstránené zvyšky okamžite odstrániť od sanovanej konštrukcie, čistý a suchý povrch nechať zaschnúť. Odstrániť voľné častice, prach, špinu, asfalt a pod. Vymeniť poškodené tehly. Škáry a chýbajúce časti vopred nahradiť alebo ošetriť s HASIT SANIER - Porenausgleichsputz 208 – Vyrovnávacia sanačná omietka s pómi.
---------------------------	---



# RÖFIX Antisalz

Špeciálny sanačný penetračný náter

<b>Spracovanie:</b>	RÖFIX Antisalz je závislý od pórovitosti stien, niekoľkokrát naniesť metódou mokrý do mokrého neriedený na celú plochu. Až 6 operácií je možné a užitočné. Ochranná funkcia proti soliam sa prejaví až po dobe minimálne 12 hodín, potom môže byť plocha osušená a je možné začať s ďalšou aplikáciou povrchového systému.
<b>Poznámky:</b>	Nezatierané plochy je nutné chrániť proti postriekaniu zakrytím (dlažba, obklady, okná atď.), poprípade ihneď za mokra očistiť. Pracovať mokrý do mokrého, aby nedošlo k usadeninám.
<b>Bezpečnosť práce:</b>	Podrobné bezpečnostné pokyny nájdete v našich samostatných kartách bezpečnostných údajov. Tieto karty bezpečnostných údajov je potrebné si pred použitím prečítať.
<b>Pokyny k spracovaniu:</b>	Materiál z obalov, ktoré boli otvorené dlhšiu dobu nepoužívať, ani neprimiešavať do čerstvej zmesi. Po ukončení práce náradie ihneď umyť vodou. , Antisalz nie je hydrofóbny, ale kyslý. V dôsledku toho Antisalz rozpúšťa aj zvyšky vápna a maltového prachu z povrchu muriva a vytvára stabilné vápenaté zlúčeniny na hranách kameňa. Toto všetko sa môže odstrániť.
<b>Skladovanie:</b>	Skladovať v chlade. Chrániť pred mrazom. Skladovateľnosť minimálne 24 mesiacov.
<b>Všeobecné informácie:</b>	Technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Iba uvedená verzia je platná. Informácie uvedené v technickom liste predstavujú súčasný stav našich znalostí, vedomostí a praktických skúseností. Informácie boli poskytnuté s maximálnou snahou o korektnosť. Naša spoločnosť však nenesie zodpovednosť za ich správnosť a úplnosť a súčasne nenesie zodpovednosť za rozhodnutie užívateľa. Informácia sama osebe nevytvára akýkoľvek právny záväzok alebo iné doplnkové povinnosti. Zákazník je povinný skontrolovať výrobok a nezávisle posúdiť jeho vhodnosť pre zamýšľané použitie. Naše výrobky, ako aj všetky obsiahnuté komodity sú priebežne monitorované, čím je zaručená konzistentná kvalita. Služba nášho technického poradenstva je k dispozícii na otázky týkajúce sa použitia, spracovania a prezentáciu našich výrobkov. Aktuálny stav technických listov je k dispozícii na našich webových stránkach. Podrobné bezpečnostné pokyny nájdete v našich samostatných kartách bezpečnostných údajov. Tieto karty bezpečnostných údajov je potrebné si pred použitím prečítať.