



Fixit 865

Sottofondo rapido a base cemento

Impiego:

Fixit 865 è un sottofondo (aderente direttamente al supporto o cappa flottante) per locali interni in zone asciutte, umide e con riscaldamento a pavimento. Consente in particolare, la posa rapida del rivestimento. Il supporto deve essere pulito, secco e portante. Per l'esecuzione di un sottofondo aderente direttamente al supporto applicare preliminarmente uno strato d'aderenza costituito da Fixit 865 e Fixit 497 emulsione per stabiliture, intonaci e malte.

Caratteristiche:

- Ricopribile dopo 36 ore, per uno spessore di 40 mm
- Può essere utilizzato in locali umidi
- Rivestibile rapidamente

Lavorazione:



Dati tecnici	
Cod. art.	181011865
Imballaggio	
Unità per bancale	42 unit/Pal.
Quantità per unità	30 kg/cf.
Granulometria	0 - 4 mm
Aggiunta d'acqua	2,2 - 2,4 l/sacco
Consumo	ca. 20 kg/m ² /cm
Resa	ca. 510 l/t
Tempo di lavorazione	max. 60 min
Spessore	in base alle norme SIA 251/252
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	ca. 1'900 kg/m ³
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 20 N/mm ²
Resistenza alla flessione (28 d)	≥ 4 N/mm ²
Praticabile dopo	ca. 6 ore
Pronto per il rivestimento dopo	ca. 36 h con spessore 40 mm e + 20 °C / 65 % umidità relativa dell'aria
Umidità residua ammissibile per massetto con riscaldamento incorporato	≤ 2,5 CM-%
Pronto per rivestimento senza riscaldamento a pavimento	≤ 3,0 CM-%

Composizione:

- Leganti: leganti speciali, cemento
- Aggregati: sabbie di granulometria 0 - 4 mm
- Additivi: additivi per il miglioramento della lavorazione

Generalità:

Si applicano le regole generali della scienza delle costruzioni, le vigenti norme SIA, le indicazioni della scheda tecnica della ditta Sopro Bauchemie GmbH. CH 3608 Thun (Sopro DKM 654 Pasta bituminosa per impermeabilizzazione e incollaggio 1 K) nonché i dati contenuti nella presente scheda tecnica.

Lavorazione:

Miscelare Fixit 865 a macchina (miscelatore a miscelazione forzata o continuo). Compattare accuratamente il materiale posato in consistenza terra umida.



Fixit 865

Sottofondo rapido a base cemento

Trattamento ulteriore:	Si raccomanda la copertura della superficie del sottofondo per evitare una essiccazione troppo rapida.
Stoccaggio:	Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Una conservazione superiore a 6 mesi può ridurre l'effetto accelerante e la velocità di formazione della resistenza.
Osservazioni particolari:	Non utilizzare al di sotto di + 5 °C e superiore di 25 °C (aria e supporto). Massetti con riscaldamento a pavimento devono essere sottoposti a preriscaldamento secondo Fixit Protocollo di riscaldamento prima della posa del rivestimento. Calcolare le superfici per utilizzare il prodotto entro il termine di utilizzo.
Disposizioni generali:	La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.