

HASIT CALSOL® OPTIMCREME

Verarbeitungsrichtlinie Österreich

Nachträglich im System horizontal abdichten, innen wie auch außen.

Cremeartiges Injektionsmittel zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Seine volle Wirkung entfaltet es in Kombination mit unterstützenden Maßnahmen, insbesondere einer wirksamen Horizontalabdichtung.

RÖFIX Material:

- HASIT CALSOL® OPTICREME (Art.-Nr. 2000961932)
- HASIT CALSOL® Schraubdüse (Art.-Nr. 2000961933) - hier benötigt man nur 1 Stk

Produkteigenschaften

- Nachträgliche Horizontalsperre gegen Feuchtigkeit
- Lösemittelfrei
- Wirksam auch bei hoher Feuchte

Einsatzbereich:

- Gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk
- Keller, Sockelbereiche, feuchte Wände
- Innen und außen anwendbar
- Bei dicken Wänden (>36 cm) ggf. beidseitige Injektion erforderlich
- Persönliche Schutzausrüstung verwenden

Verbrauch & technische Eckdaten:

- Richtverbrauch: ca. 0,83 m Kartusche
- Kartuschen Inhalt: 310 ml
- Dichte: ca. 0,9 kg/l
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung:

- Schadhafte Putze sowie loser oder mürber Fugenmörtel vollständig entfernen.
- Mauerwerk freilegen, damit die Bohrungen im tragfähigen Baustoff erfolgen.

Besondere Hinweise zum Mauerwerk

- Stark hohlräumiges oder Natursteinmauerwerk:
- Bohren bevorzugt über einer durchgehenden Lagerfuge
- Hohlräume ggf. vorab mit geeignetem Injektions-/Verpress Mörtel schließen

Bohrlochherstellung

- Bohrlochdurchmesser: ca. 13 mm
- Bohrtiefe: Mauerwerksdicke minus ca. 2 cm
- Bohrlochabstand: ca. 12 cm (≈ 8 Bohrlöcher pro Laufmeter)
- Bohrlöcher gründlich ausblasen und entstauben

Verarbeitung / Injektion

- Kartusche in eine geeignete Kartuschen Presse einsetzen.
- HASIT CALSOL® Schraubdüse aufschrauben.
- Düse vollständig bis zum Bohrlochende einführen.
- Bohrloch gleichmäßig von hinten nach vorne mit HASIT CALSOL® OPTICREME füllen.
- Drucklos arbeiten – HASIT CALSOL® OPTICREME verteilt sich durch Diffusion im Mauerwerk.

Nachbehandlung

- Bohrlöcher nach dem Einbringen luftdicht verschließen, z. B. mit: unseren RÖFIX 510 Kalk Zement Grundputz

Allgemeine Hinweise

Mit dieser Verarbeitungsrichtlinie verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Die enthaltenen Angaben basieren auf unseren aktuellen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen und wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt. Dennoch übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit sowie keine Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers.

Das für die beschriebenen Dämmputze gültige technische Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt ist zu beachten. Die Angaben allein begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen und entbinden den Kunden nicht davon, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Qualitätssicherung und Beratung Unsere Produkte sowie alle enthaltenen Rohstoffe unterliegen einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen zur Verwendung, Verarbeitung und Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer Unterlagen finden Sie auf unserer Homepage roefix.com oder können diese in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Stand 05/2026 - Gerhard Garber