



PUTZ UND MAUERMÖRTEL 560

Universalus mūryjimo ir tinkavimo mišinys

Paskirtis: Universalus mišinys pagamintas mineralinių rišančiųjų, mineralinių užpildų ir kokybę pagerinančių priedų pagrindu. Sumaišytas su vandeniu, tampa vientisa, lengvai klojama tinko mase, gerai sukimbančia su paviršiumi. Naudojamas vidaus ir išorės sienų tinkavimui, mūrijimui ir remontui, cokolio aukšto tinkavimui. Dengiamas ant betoninių paviršių, ant sienų ir perdangų, sumūrytų iš keraminių, silikatinių, betoninių.

Savybės:

- Atsparus vandeniui ir šalčiui
- Tvirtas
- Laidus vandens garams

Naudojimas:



Techniniai duomenys:

Prekės kodas	4779026370324
Pakuotės tipas	
Kiekis pakuotėje	40 kg/pak.
Vienetai paletėje	25 vnt./pal.
Spalva	Pilka
Grūdėtumas	0 - 1,2 mm
Sąnaudos	ca. 1,6 kg/m ² /mm
Rekomenduojamas vieno sluoksnio storis:	5 - 15 mm
Šilumos laidumas λ_{10} , sausas (EN 1745)	$\leq 0,83 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W P} = 50 \%$
Šilumos laidumas λ_{10} , sausas (EN 1745)	$\leq 0,93 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W P} = 90 \%$
Degumas	A1
Mišinio klasė	M5, CSIV, W0
Darbo temperatūra	> 5 - < 25 °C

Sudėtis:

- Portlandcementis
- Gesintos kalkės
- Mineraliniai užpildai
- Modifikuojantys priedai

Sandėliavimas: Laikyti sausoje patalpoje, apsaugant nuo drėgmės. 9 mėn. nuo pagaminimo datos.

Bendroji informacija: Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.