



FARBA NANOTECH 006

Nanosilikonfassaadivärvid

Rakendusvaldkonnad: Need on veeauru läbilaskvad, ilmastikukindlad, kõrge hüdrofoobsusega ja mikroorganismidele vastupidavad värvid, mis on valmistatud nanosilikonemulsiooni ja akrüülsideaine baasil. Sobivad kõikidele mineraalsetele aluspindadele, nagu vana või uus krohv, müüritis, betoon, looduslik kivi, kipsplaadid jne. Samuti sobivad need kasutamiseks vanadel, kuid endiselt tugevust säilitanud värvikihtidel, nagu silikaat-, dispersioon- või lubivärvidel, samuti sünteetiliste vaikude baasil krohvidel.

Omadused:

- Kattekihtidele, millele kehtivad eriti kõrged nõuded
- Isepuhastuv.
- Eriti vastupidav bioloogilisele saastumisele
- Väga auruläbilaskev
- Eriti vastupidav pesemisele
- Külma- ja niiskuskindel
- Hea nakkumine aluspinnaga
- Hüdrofoobne
- Mürgivaba, ilma lahustiteta
- UV-kiirguse kindel

Töötlemine:



Tehnilised andmed:

Art.	5907418010292
Pakendi tüüp	
Kogus ühiku kohta	15 l/EH
Ühikud kaubaalusel	33 EH/Pal.
Värv	Pigmenteeritav
Tarbimine	ca. 0,225 l/m ²
Aurule läbilaskev	≥ 70 g/m ² 24 tunni jooksul, olenevalt pinnast
Aurule läbilaskev	≥ 70 g/m ² 24 tunni jooksul, olenevalt pinnast
Märghõõrde klass	≥ 5000 tsükli.

Muud tehnilised andmed: **Mahuline tihedus:** ca. 1,60 g/cm³
Difusioonitakistuse tegur μ:

Materiaalne alus:

- Nanosilikonemulsioon
- Vees lahustuv akrüülpõlümeeeri dispersioon
- Modifitseerivad lisandid
- Pigment

Aluspinna ettevalmistamine: **Lubitsementkrohv:** Kruuntida GRUNTOLIT-SO 305-ga
Kipskrohv: Kruuntida GRUNTOLIT-SO 305-ga
Betoon, raudbetoon: Kruuntida GRUNTOLIT-SO 305-ga
Värske mineraalkrohv: Värvige otse (mitte varem kui 14 päeva pärast kuivamist).
Vana õhukesekihiline mineraal- ja dispersioonkrohv: Kruuntida GRUNTOLIT-SO 305-ga

Töötlemine: Enne värvi kasutamist tuleb see korralikult segada ja kanda pinnale ühtlaselt, piisava kihina, kasutades rulli, pintslit või pihustusseadet. Tavaliselt kantakse värv peale kahes kihis. Et vältida ühendusjoonte teket, tuleks värvitada pinnad katta ühe värvimisega, kasutades nn märg-märjale meetodit. Erinevate värvikatete pealekandmise vahele tuleb jätta vähemalt 12-tunnine paus. Tööriistad tuleb pärast tööd pesta veega. Ei tohi lahjendada veega ega segada teiste materjalidega.



FARBA NANOTECH 006

Nanosilikonfassaadivärvid

Töötlemistingimused:	Kasutada temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, see temperatuur kehtib õhu, aluspinna ja toote kohta. Aluspind peab olema pragudeta, ilma soolalahusteta ja puhas: eemaldatud tolm, rasv, värvijäägid, hallitus, vetikad või sammal.
Ladustamine:	Kuni 12 kuud alates valmistamise kuupäevast hermeetiliselt suletud pakendis ja temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, eemal soojus- ja külmaallikatest.
Üldine teave:	Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise meetodika esitamisel tugineme katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitusel, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha.