



EXPERT NATURSTEINKLEBER 108

Balti elastingi plytelių klijai

Paskirtis:

Natūralaus akmens plytelių ir didelių matmenų plokščių balti klijai, pagaminti cemento, mineralinių užpildų ir modifikuojančių priedų pagrindu. Puikiai tinka įprastų ir mozaikinių plytelių klijavimui. Sukietėję yra atsparūs vandeniui ir šalčiui. Sudėtyje yra specialių priedų, mažinančių kalkinių nubalimų atsiradimo ir akmens spalvos pakitimo tikimybę. Labai elastingi ir gerai sukimba, tinka sienoms ir grindims. Pagrindu gali būti įprastas, lengvas ir akytas betonas, nemaišytas užpildytų siūlių mūras, CS II, CS III, CS IV kategorijos ir gipsinis neužglaistytas tinkas (stipris gniuždant $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$), gipsokartono plokštė, cementinės, anhidrito besiulės monolitinės ir šildomos grindys, senos plytelės. Ant akyto betono, gipsinių pagrindų ir senų plytelių dangų galima klijuoti tik viduje. Į nusidažymui neatsparaus akmens paviršių su drėgme gali būti išnešamos palaidos pačioje uolienoje esančios medžiagos. Rekomenduojame išbandyti nedideliame plote. Dėmesio! Rinkoje parduodama daug skirtingų akmens gaminių tuo pačiu pavadinimu.

Savybės:

- Elastingi
- Maksimaliai sumažina akmens nusidažymo galimybę
- Padidintas priekibos stipris
- Atsparūs vandeniui ir šalčiui
- Atsparūs didelėms apkrovoms
- Gali būti nuolat po vandeniu
- Klasė C2TE
- Sumažinto slysmo
- Prailginta lipnumo trukmė

Naudojimas:**Techniniai duomenys:**

Prekės kodas	4779026370133
Pakuotės tipas	
Kiekis pakuotėje	25 kg/pak.
Vienetai paletėje	42 vnt./pal.
Spalva	Pilka
Grūdėtumas	0 - 0,5 mm
Sąnaudos	1,4 kg/m ² /mm
Rekomenduojamas vieno sluoksnio storis:	2 - 15 mm
Reikalingas vandens kiekis	ca. 6,5 l/vnt.
Sukibimas su (Betonas)	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Darbo temperatūra	5 - 25 °C

Sudėtis:

- Baltas cementas
- Vulkaninis tufas (trasas)
- Mineraliniai užpildai
- Modifikuojantys priedai

Naudojimo sąlygos:

Darbai atliekami +5 °C - +25 °C temperatūroje. Esant labai žemam oro drėgnumui, aukštai aplinkos temperatūrai, tiesioginiams saulės spinduliams ar skersvėjui, nuo per greito išdžiūvimo danga uždengiama plėvele.



KREISEL®

EXPERT NATURSTEINKLEBER 108

Balti elastingi plytelių klijai

Pastabos:	Neintensyviai vaikščioti galima po 24 val., glaistyti siūles – po 48 val. Pilnai apkrauti plytelių dangą galima praėjus 7 paroms. Grindinis šildymas įjungiamas po 28 dienų, išlaikant +20 °C - +25 °C šilumnešio temperatūrą, kas 3 paras didinant ją 5°.
Sandėliavimas:	Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos sandarioje pakuotėje ir temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, atokiau nuo šilumos ir šalčio šaltinių.
Bendroji informacija:	Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.