



## Creteo<sup>®</sup>Repair CC 170

Antikorozivna zaštita

**Pravne i tehničke napomene:**

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

**Područja primjene:**

Kao visokokvalitetna antikorozivna zaštita u spoju s CreteoRepair proizvodima. Može se upotrebljavati u kombinaciji sa svim dozvoljenim proizvodima namijenjenim za popravke betona na bazi cementa. Ne koristi se kao vezivni most. Specijalni dodaci smiju se dodavati samo uz odobrenje proizvođača.

**Ugradnja:**

| Tehnički podaci                  |   |                   |
|----------------------------------|---|-------------------|
| SAP šifra:                       | 2000148443  | 2000148468        |
| ERGO                             | 43512   |                   |
| Vrsta pakiranja                  |   |                   |
| Jedinica po paleti               | 24 Jed./pal.  | 64 Jed./pal.      |
| Količina u jednom pakiranju      | 15 Kg/jed.  | 5 Kg/jed.         |
| Granulacija                      | 0 - 0,1 mm  |                   |
| Izdašnost u litrama              | pribl. 11 l/jed.  | pribl. 3,7 l/jed. |
| Potrošnja                        | pribl. 1.370 kg/m <sup>3</sup>  |                   |
| Potrebna količina vode           | pribl. 3 l/jed.   | pribl. 1 l/jed.   |
| Debljina sloja                   | ≥ 2 mm  |                   |
| Specifična gustoća svježeg morta | pribl. 1.650 kg/m <sup>3</sup>  |                   |
| Certifikati o ispitivanju        | TU Beč  |                   |
| Nadzor                           | Nadzor obavlja akreditirana tvrtka. Interna kontrola proizvodnje obavlja se u vlastitim laboratorijima, u svakoj tvornici. Na taj način osiguravamo identičan sastav proizvoda. |                   |
| Udio vode                        | 0,2   |                   |

**Sastav:**

- Cement
- Modificiran aditivima
- Jednokomponentni materijal
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

**Uvjeti obrade:**

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

**Podloga:**

Armaturni sloj treba biti čist bez hrđe, naslaga, prašine i ostalih slobodnih i štetnih tvari koje mogu utjecati na smanjeno spajanje tvari ili pridonijeti korodiranju. Ukupna površina slobodno stojećeg armaturnog sloja mora biti jednolično očišćena osim ako to ne utječe na njezinu stabilnost. Armatura mora imati stupanj čistoće Sa2 ili St3 (površinska hrđa dozvoljena).

**Priprema materijala:**

CreteoRepair CC 170 potrebno je mješati odgovarajućom mješalicom sa zadanom količinom vode dok ne nastane homogena masa, oko 2 min.



## Creteo<sup>®</sup>Repair CC 170

Antikorozivna zaštita

|  | 8 mm  | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 66    | 53    | 44    | 38    | 33    |
|  | 199   | 159   | 133   | 114   | 99    |
|  | 18 mm | 20 mm | 22 mm | 24 mm | 26 mm |
|  | 29    | 27    | 24    | 22    | 20    |
|  | 88    | 80    | 72    | 66    | 61    |
|  | 28 mm | 30 mm | 32 mm | 34 mm | 36 mm |
|  | 19    | 18    | 17    | 16    | 15    |
|  | 57    | 53    | 50    | 47    | 44    |
|  | 38 mm | 40 mm | 42 mm |       |       |
|  | 14    | 13    | 13    | 12    | 11    |
|  | 42    | 40    | 38    |       |       |

**Upozorenja:** Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

**Upute za ugradnju:** Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Armaturni sloj potrebno je premazati 2 puta s CreteoRepair CC 170 Antikorozivnom zaštitom tako da nastane debljina nanosa od 2 mm. Vrijeme sušenja između ta 2 nanosa iznosi 20 min. Nakon zadnjeg nanosa vrijeme sušenja prema EN 1504-7 mora iznositi oko 48 sati.

**Skladištenje:** Skladištiti na suhom, na drvenim paletama. Rok upotrebe 24 mjeseca od datuma proizvodnje (datum otisnut na ambalaži), prema smjernici 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlage zraka.

**Opće napomene:** Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.hr](http://www.roefix.hr) ili zatražite u našim poslovnica.