


TEHNIČKI LIST

RÖFIX P100

Gruba staklena mrežica za armiranje




Područja primene

Gruba armaturna mrežica od staklenih vlakana otporna na alkale. Posebno podesna za armiranje RÖFIX Aerogel toplotno-izolacionog. Podesna i kao armaturna mrežica za ugradnju kod maltera od gipsa ili s udelom gipsa. Koristi se i kao komponenta toplotno-izolacionog sistema s teškim oblogama StoneEtics® 50.


Karakteristike

- Koeficijent istezanja može da se uporedi sa sledećim malterima.
- Dobra čvrstoća prijanjanja maltera
- Ne sadrži PVC

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000148434
EAN	9003304433483
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	50 m ² /jed
Jedinica po paleti	1200 m ² /Pal.
Boja	bela
Dužina	5000 cm
Širina	100 cm
Reakcija na požar	A1 EN 13501-1
Težina po jedinici površine	oko 0,17 kg/m ²
Gotova težina po jedinici površine	0,17 kg/m ²
Otpornost na kidanje	> 1200 N/mm ² Osnova > 1400 N/mm ² Potka

RÖFIX P100

Gruba staklena mrežica za armiranje

Sastav

- Tekstilno-staklena mrežica sa visoko vrednom impregnacijom.

Uputstva za ugradnju

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C. Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Ugradnja

Mrežicu je na potrebne mere moguće rezati podesnim, oštrim alatom (nož ili makaze). Mrežica za armiranje pre ugradnje se poravna i pravilno površinski utisne u prethodno pripremljenu posteljicu od maltera uz minimalno preklapanje 10 cm na spojevima. Minimalna prekrivenost mrežice mora da iznosi min. 1 mm, a na spojevima min. 0,5 mm. Proizvod je specijalno namenjen za armiranje RÖFIX StoneEtics 50 i RÖFIX Aerogel toplotno-izolacionog sistema. Zbog načina izrade mrežica je podesna i za ugradnju u gipsano-krečne maltere (preko električnih instalacija, šupljih blokova za levanje betona itd.), no, nije podesna za ugradnju na podlogama od gipsa ni za plafone.

Upozorenja

Prema zakonu o hemikalijama nije potrebno označavati.

Skladištenje

Skladištiti na suvom, štiti od vlage i intenzivnog delovanja UV-zraka (sunce, svetlost). Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.