



MOZATYNK-S 051

Crépi mosaïque acrylique

Domaines d'application: Le crépi mosaïque à préparer dans le lieu d'achat ou sur le site. Après avoir mélangé les composants, la pâte à enduire à base de résine acrylique avec des agrégats à fraction unique. Il se compose de la Base I (résine) dans le seau en plastique et de la Base II d'agrégats en sacs. Pour effectuer des mortiers pour enduits à couche fine à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Après séchage, elle crée un revêtement élastique, robuste mécaniquement et d'une couleur durable.

Propriétés:

- Imperméable à l'eau
- Résistant au gel
- Grande résistance mécanique
- Facile à utiliser
- Haute résistance au nettoyage et au frottement

Mise en œuvre:



Données techniques				
N° d'art.	-	-	35872	35875
Type d'emballage				
Quantité par unité	16,4 kg	16,4 kg	25 kg	25 kg
Unités par emballage	33 pce/pal			
Granulométrie	0 - 1,2 mm	0 - 1,8 mm	0 - 1,2 mm	0 - 1,8 mm
Consommation	3,2 kg/m ²	5 kg/m ²	3,2 kg/m ²	5 kg/m ²
Perméabilité à la vapeur d'eau	V2			
Adhérence	≥ 0,3 MPa			
Absorption d'eau	W3			

Le produit conforme à: • EN 15824

Base du matériau:

- Dispersion aqueuse du polymère acrylique
- Agrégat de quartz coloré

Support: Au moins 24 heures avant l'application de l'enduit, appliquer l'apprêt TYNKOLIT-T 330 ou TYNKOLIT-U 340.
Éliminer les symptômes d'agression biologique.
Avant l'application de TYNKOLIT-T 330 ou TYNKOLIT-U 340, apprêter les supports très susceptibles de s'imprégner et poudreux avec GRUNTOLIT-W 301

Types de substrats:

Enduit de ciment-chaux: Apprêter avec TYNKOLIT-T330 ou TYNKOLIT-U 340
Enduit plâtre: Apprêter avec TYNKOLIT-T330 ou TYNKOLIT-U 340
Couche de renforcement dans un système d'isolation thermique: Apprêter avec TYNKOLIT-T330 ou TYNKOLIT-U 340
Bétons, bétons armés: Apprêter avec TYNKOLIT-T330 ou TYNKOLIT-U 340
Panneau de carton-plâtre: Apprêter avec TYNKOLIT-T330 ou TYNKOLIT-U 340

Préparation: Le produit prêt à l'emploi après avoir mélangé les composants dans des proportions recommandées (Base I - résine 4kg + 4 sacs de Base II). Après avoir mélangé, ne pas diluer avec de l'eau et ne pas mélanger avec d'autres matériaux.
Avant l'application, vérifier la conformité de la couleur avec la commande.



MOZATYNK-S 051

Crépi mosaïque acrylique

Mise en œuvre:	<p>Appliquer l'enduit au moyen d'une taloche inox et soigneusement répartir la portion appliquée pour qu'elle couvre totalement le substrat.</p> <p>Durant les travaux et le séchage, protéger du gel, des précipitations, de la température trop élevée et du vent de forte puissance.</p> <p>Il est recommandé d'utiliser des écrans de protection sur les échafaudages.</p>
Conditions de mise en œuvre:	<p>Utiliser à une température entre +5 °C et +25 °C, lesdites températures concernent l'air, le subjectile et le produit. Tous les subjectiles doivent être porteurs, compacts, stables, propres et, si nécessaire, couverts d'une couche primaire à l'aide de GRUNTOLIT-W 301 ou GRUNTOLIT-SG 302.</p> <p>Les subjectiles doivent être nettoyés de la poussière, des graisses, agents de séparation, déchets de colorant, moisissures, algues, mousses, etc. ainsi qu'exempt de fractures et efflorescences de sel.</p>
Avertissements:	<p>Sur une seule surface appliquer les enduits du même lot de production.</p> <p>Au-dessous des enduits colorés, utiliser une sous-couche de même teinte.</p> <p>Niveler une surface donnée de manière constante, « humide sur humide » pour éviter les jointures visibles.</p>
Stockage:	<p>Jusqu'à 12 mois à partir de la date de fabrication dans les emballages hermétiquement fermés et à une température comprise entre +5 °C et +25 °C, à l'écart des sources de chaleur et de gel.</p>
Remarques générales:	<p>Cette carte remplace toutes les versions précédentes. Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent notre savoir-faire actuel et notre expérience pratique. Ce ne sont que des informations générales et elles ne peuvent pas constituer la responsabilité du fabricant sur l'exécution des travaux ni sur le mode d'utilisation. Parce que des différences et des conditions spécifiques du mode d'exécution peuvent exister. Le produit doit être utilisé conformément au savoir-faire technique et aux règles de sécurité et d'hygiène au travail. Éviter tout contact avec la peau et protéger les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer-les abondamment avec de l'eau propre et consulter un médecin. Il est recommandé d'utiliser des gants, des lunettes et des vêtements de protection.</p>