

TEHNIČKI LIST

RÖFIX Vapnena boja za saniranje

Premazi za renoviranje




Područja primjene

Završni premaz na bazi vapna za unutarnje i vanjske podloga, za secco ili fresco tehniku. Kao premaz za RÖFIX sustave saniranja zidova. Za konsolidaciju i pripremu starih podloga. Dostava u bijeloj boji. Toniranje s komercijalno dostupnim, karbonatnim pigmentima.

Svojstva

- Prirodna, ekološka sirovina
- Visoka paropropusnost
- Reguliranje vlage

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000149296	2000149297
EAN	9003304154180	9003304154197
Pakiranje		
Količina po jedinici pakiranja	15 Kg/jed.	
Jedinica po paleti	24 Jed./pal.	
Boja	bijela	u boji
Izbor boja	Ograničeno	
Potrošnja	pribl. 0,19 kg/m ² /Anstrich	
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o vrsti podloge i tehnici ugradnje.	
Paropropusnost	Visoka paropropusnost	
Temperatura podloge	5-25 °C	
Napomene o ambalaži	U plastičnim kantama koje se mogu reciklirati.	
Koeficijent otpora difuziji vodene pare min	10	
Koeficijent otpora difuziji vodene pare max	12	

RÖFIX Vapnena boja za saniranje

Premazi za renoviranje

Sastav

- Vapno najmanje 3 godine skladišteno
- Voda
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uvjeti obrade

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C. Tijekom obrade i stvrdnjavanja materijala štititi od smrzavanja minimalno 7 dana.

Upute za ugradnju

Razrijediti s 2,5-6 L vode

Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja.
Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

Certifikati



Label



Opće napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnica. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.