

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX 397 Baukasten

Kalk-Renovier-Deckputzformischung



Anwendungsbereiche

Deckputz mit klassischer Sieblinie bei Renovierung von Altbauten, Kirchen und historischen Bauten, speziell in der Denkmalpflege. Baukasten-Komponenten in der Denkmalpflege. Unter Zugabe von Sumpfkalk als historisch nachempfunder Handputz zu verarbeiten. Zur Wiederherstellung von historischen Oberflächenstrukturen.

Eigenschaften

- Hohe Witterungsbeständigkeit
- Hoch dampfdiffusionsoffen
- Spannungsarme Erhärtung

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000639176	2000149282
EAN	9003304495276	9003304152339
Verpackung		
Menge pro Einheit	25 kg/EH	40 kg/EH
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.	36 EH/Pal.
Körnung	0-1,8 mm	
Verbrauch	ca. 1,4 kg/m ² /mm	
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab. Bei erstmaliger Verarbeitung und bei Grossflächen Musterflächen anlegen.	
Druckfestigkeit	1 N/mm ² (28 d)	
Mindestputzdicke	5 mm	
Mörtelgruppe	GP EN 998-1 CS I EN 998-1 Wc0 EN 998-1 PM2 ÖNORM B 3340 W3 ÖNORM B 3340 Plc DIN 18550	
Trockenrohdichte	1650 kg/m ³	
Verpackungshinweise	In feuchtigkeitsgeschützten Papiersäcken.	
WDDZ mind.	10	

RÖFIX 397 Baukasten

Kalk-Renovier-Deckputzvormischung

Artikelnummer	2000639176	2000149282
WDDZ max	12	

Materialbasis

- Frei von organischen Anteilen
- Grubensand, rein gewaschen und selektioniert
- Hydraulischer Kalk
- Luftkalk
- Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken sowie nicht über +30 °C steigen.
Während der Verarbeitung und der Erhärtung des Materials, mindestens aber während 7 Tagen, vor Frosteinwirkung schützen.

Verarbeitungshinweis

RÖFIX 397 ist in folgender oder mehrfacher Chargengrösse anzumischen: Drei Säcke RÖFIX 397 werden mit ca. 13 Liter sauberem Wasser im Zwangsmischer zu einer homogenen Masse gemischt. Anschliessend wird RÖFIX Sumpfkalk à 11 kg (entspricht ca 8,5 Liter) beigegeben und je nach Mischer mindestens 3 Minuten gemischt. Der homogen gemischte Kalkmörtel wird händisch aufgebracht. Als Deckputz auf den feuchten Untergrund auftragen. Die Verarbeitung erfolgt in mehreren Putzlagen (Auftragsdicke: 1–2 mm pro Lage). Die unteren Putzlagen werden mit einer rauen Holzlatte oder der Kellenkante abgezogen.
Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern.
Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.