



RÖFIX AG 689 STONEFLEX

Mort za lijepljenje

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Fleksibilno i stabilno tankoslojno ljepilo prema EN 998 za postavljanje keramičkih obloga, kao i prirodnog kamena koji nije osjetljiv na promjenu boje, posebno za područje fasada na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (opeka, beton i slično), kao i za oblaganje na ispitane RÖFIX sustave toplinske izolacije StoneEtics® (pogledajte tehnički list).

Svojstva:

- Netopivo u vodi
- Produženo otvoreno vrijeme
- Otporno na cikluse smrzavanja i odmrzavanja uz djelovanje soli
- Upotrebljivo na mineralnim i organskim podlogama
- Otporno na temperature od -30 °C do +80 °C

Ugradnja:**Tehnički podaci**

SAP šifra:	2000960071
Vrsta pakiranja	
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.
Količina u jednom pakiranju	25 Kg/jed.
Boja	prirodno bijela
Granulacija	0 - 0,5 mm
Potrebna količina vode	pribl. 6,8 L/jed.
Debljina sloja	max. 10 mm
Mogućnost fugiranja	24 sata pod odgovarajućim uvjetima.
Otvoreno vrijeme ljepila (EN 1346)	30 min
Vrijeme zrenja	5 min
Temperatura podloge	> 5 - < 30 °C
Reakcija na požar	A2

Sastav:

- Bijeli cement (bez kromata)
- Kvarcni pijesak (klasiran)
- Dodaci za poboljšanje obradivosti
- Lagani dodaci

Uvjeti obrade:

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C.
Kod upotrebe kao komponente StoneEtics sustava posebnu pozornost potrebno je posvetiti zaštiti svježe nanesenog armirajućeg sloja (dodatno armiranje u debljini sloja od 3 do 5 mm) od direktnog sunčevog zračenja i snažnog opterećenja vjetrom i to minimalno tijekom 12 sati nakon nanošenja (+20 °C).

Podloga:

Sve tradicionalne zidne konstrukcije (cigla, beton i slično) te za oblaganje na ispitane RÖFIX sustave toplinske izolacije StoneEtics® (pogledajte tehnički list).
Podloga mora biti dovoljno suha, čvrsta, nosiva, bez pukotina, bez razdjelnih sredstava koja stvaraju film kao što su ulje ili stari premazi.



RÖFIX AG 689 STONEFLEX

Mort za lijepljenje

Priprema materijala:	Miješati miješalicom snažnijeg učinka, eventualno dodati malu količinu vode kako bismo dobili homogenu smjesu prikladnu za ugradnju. Nakon miješanja pričekati da smjesa dozri i potom još jednom dobro promiješati.
Ugradnja:	RÖFIX AG 689 nanijeti s glatkom stranom odgovarajuće zubne gleterice i s hrapavom stranom obraditi materijal u jednom smjeru. Ukoliko se zahtijeva postavljanje pločica bez šupljina ispod pločica (u vanjskom području i u trajno vlažnim područjima), ugradnja se vrši Floating- Buttering postupkom. Ne nanositi više ljepila nego što se može pokriti oblogom unutar vremena otvorenog lijepljenja.
Upozorenja:	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
Upute za ugradnju:	Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Pločice se laganim pomicanjem ugrađuju u ljepilo, a njihov se položaj u dozvoljenom roku (dok je materijal svjež) može korigirati i u tijeku postavljanja.
Skladištenje:	Skladištiti na suhom, na drvenim paletama. Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci prema direktivi 1907/2006/EU Prilog XVII, pri +20 °C, 65 % r.v.z.
Opće napomene:	Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnica.