

TEHNIČKI LIST

RÖFIX AG 689 STONEFLEX

Mort za lijepljenje




Područja primjene

Fleksibilno i stabilno tankoslojno ljepilo prema EN 998 za postavljanje keramičkih obloga, kao i prirodnog kamena koji nije osjetljiv na promjenu boje, posebno za područje fasada na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (opeka, beton i slično), kao i za oblaganje na ispitane RÖFIX sustave toplinske izolacije StoneEtics® (pogledajte tehnički list).


Svojstva

- Netopivo u vodi
- Produženo otvoreno vrijeme
- Otporno na cikluse smrzavanja i odmrzavanja uz djelovanje soli
- Upotrebljivo na mineralnim i organskim podlogama
- Otporno na temperature od -30 °C do +80 °C

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000960071
EAN	9003304540433
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	25 Kg/jed.
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.
Granulacija	0-0,5 mm
Boja	Prirodno bijela
Potrebna količina vode po jedinici pakiranja	pribl. 6,8 L/jed.
Reakcija na požar	A2
Otvoreno vrijeme ljepljenja	30 min EN 1346
Vrijeme zrenja	5 min
Temperatura podloge	5-30 °C

RÖFIX AG 689 STONEFLEX

Mort za lijepljenje

Šifra artikla	2000960071
Mogućnost fugiranja	24 h

Sastav

- Lagani dodaci
- Kvarcni pijesak (klasiran)
- Bijeli cement (bez kromata)
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uvjeti obrade

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C. Kod upotrebe kao komponente StoneEtics sustava posebnu pozornost potrebno je posvetiti zaštiti svježe nanesenog armirajućeg sloja (dodatno armiranje u debljini sloja od 3 do 5 mm) od direktnog sunčevog zračenja i snažnog opterećenja vjetrom i to minimalno tijekom 12 sati nakon nanošenja (+20 °C).

Podloga

Sve tradicionalne zidne konstrukcije (cigla, beton i slično) te za oblaganje na ispitane RÖFIX sustave toplinske izolacije StoneEtics® (pogledajte tehnički list). Podloga mora biti dovoljno suha, čvrsta, nosiva, bez pukotina, bez razdjelnih sredstava koja stvaraju film kao što su ulje ili stari premazi.

Priprema materijala

Miješati miješalicom snažnijeg učinka, eventualno dodati malu količinu vode kako bismo dobili homogenu smjesu prikladnu za ugradnju. Nakon miješanja pričekati da smjesa dozri i potom još jednom dobro promiješati.

Upute za ugradnju

Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Pločice se laganim pomicanjem ugrađuju u ljepilo, a njihov se položaj u dozvoljenom roku (dok je materijal svjež) može korigirati i u tijeku postavljanja.

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

Ugradnja

RÖFIX AG 689 nanijeti s glatkom stranom odgovarajuće zubne gleterice i s hrapavom stranom obraditi materijal u jednom smjeru. Ukoliko se zahtijeva postavljanje pločica bez šupljina ispod pločica (u vanjskom području i u trajno vlažnim područjima), ugradnja se vrši Floating- Buttering postupkom. Ne nanositi više ljepila nego što se može pokriti oblogom unutar vremena otvorenog lijepljenja.

Skladištenje

Skladištiti na suhom, na drvenim paletama. Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci prema direktivi 1907/2006/EU Prilog XVII, pri +20 °C, 65 % r.v.z.

Opće napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu

RÖFIX AG 689 STONEFLEX

Mort za lijepljenje

utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.