



Fixit 492

Strato di fondo e d'aderenza

Impiego: Fixit 492 è uno strato di fondo e d'aderenza che regolarizza la qualità del supporto e impedisce l'essiccazione rapida dello strato successivo, quali intonaci, beton, sottofondi a base solfato di calcio o di cemento. Il sottofondo deve essere pulito secco e portante.

Caratteristiche:

- Contenitore a forma di bidone
- Consumo ridotto
- Facilità di applicazione e buone proprietà di aderenza
- Certificato ECO

Lavorazione:



Dati tecnici	
Cod. art.	181011492
Imballaggio	
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Quantità per unità	15 kg/cf.
Consumo	50–250 g/m ²
Tempo di essiccazione	ca. 60 minuti

Composizione:

- Legante a base di dispersione
- Agenti d'aderenza, agenti di conservazione, cariche

Generalità: Si applicano le regole generali della scienza delle costruzioni, le vigenti norme SIA, le indicazioni della scheda tecnica della ditta Sopro Bauchemie GmbH. CH 3608 Thun (Sopro DKM 654 Pasta bituminosa per impermeabilizzazione e incollaggio 1 K) nonché i dati contenuti nella presente scheda tecnica.

Lavorazione: Mescolare accuratamente Fixit 492 prima dell'utilizzo e applicare con rullo o pennello. Evitare la formazione di bolle sul sottofondo.

Stoccaggio: Nei secchi originali, non aperti, protetti dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per almeno 12 mesi.

Certificati:



Proporzione della miscela

Supporto	Miscela (Fixit 492 : acqua)	Nel sistema con
Massetto di cemento / beton	2 x 1:3	Massa di livellamento utilizzata direttamente
Massetto di cemento / beton	1:3	Massa di livellamento et uguagliamento
Pavimento di legno	1:1	Massa di livellamento et uguagliamento
Asfalto fuso sabbato	1:1	Massa di livellamento et uguagliamento
Massetto di solfato di calcio	1:1	Massa di livellamento miscelata al cemento fino a 10 mm
Massetto di solfato di calcio	1:3	Massa di livellamento a base di solfato di calcio

Osservazioni particolari: Durante l'esecuzione dei lavori, la temperatura dell'aria e del supporto deve essere al minimo +5 °C e al massimo +30 °C . Lasciar asciugare Fixit 492 per almeno 3 ore prima di continuare i lavori.



Fixit 492

Strato di fondo e d'aderenza

Disposizioni generali:

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.