

# SCHEMA TECNICA

## Fixit 492

Strato di fondo e d'aderenza



### Campi di applicazione

Fixit 492 è uno strato di fondo e d'aderenza che regolarizza la qualità del supporto e impedisce l'essiccazione rapida dello strato successivo, quali intonaci, beton, sottofondi a base solfato di calcio o di cemento. Il sottofondo deve essere pulito secco e portante.

### Caratteristiche

- Riduce e regolarizza il comportamento di aspirazione
- Adatto al riscaldamento a pavimento
- Impiego universale
- Pratico contenitore a forma di tanica
- Consumo ridotto
- Facilità di applicazione e buone proprietà di aderenza
- Certificato ECO

### Lavorazione



### Dati tecnici

Codice articolo	181011492
Imballaggio	
Quantità per unità	15 kg/cf.
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Consumo	> 50 g/m <sup>2</sup> < 250 g/m <sup>2</sup>
Tempo di asciugatura	ca. 1 h

### Materiale di base

- Legante a base di dispersione
- Materiali riempitivi
- Agente adesivo

## Fixit 492

Strato di fondo e d'aderenza

■ Conservanti

### Lavorazione

---

Mescolare accuratamente Fixit 492 prima dell'utilizzo e applicare con rullo o pennello. Evitare la formazione di bolle sul sottofondo.

### Stoccaggio

---

Nei secchi originali, non aperti, protetti dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per almeno 12 mesi.

### Certificazioni

---



### Etichetta

---



### Avvertenze legali e tecniche

---

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione PAVIDENSA (ex VSIU) attualmente in vigore, le norme SIA 251/252 e i riferimenti normativi citati. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica e le linee guida di lavorazione di Fixit AG devono essere rispettate.

### Avvertenze generali

---

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in

modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Durante l'esecuzione dei lavori, la temperatura dell'aria e del supporto deve essere al minimo +5 °C e al massimo +30 °C . Lasciar asciugare Fixit 492 per almeno 3 ore prima di continuare i lavori.

## Fixit 492

Strato di fondo e d'aderenza

Proporzione della miscela		
Supporto	Miscela (Fixit 492 : acqua)	Nel sistema con
Massetto di cemento / beton	2 x 1:3	Massa di livellamento utilizzata direttamente
Massetto di cemento / beton	1:3	Massa di livellamento et uguagliamento
Pavimento di legno	1:1	Massa di livellamento et uguagliamento
Asfalto fuso sabbiato	1:1	Massa di livellamento et uguagliamento
Massetto di solfato di calcio	1:1	Massa di livellamento miscelata al cemento fino a 10 mm
Massetto di solfato di calcio	1:3	Massa di livellamento a base di solfato di calcio