

## TEHNIČNI LIST

### ROEFIX 993

Hidravlično apno-malta za fuge



#### Področja uporabe

Za ročno in strojno saniranje fug na starih neravnih ali razpokanih kamnitih zidovih. Tudi za zapolnjevanje fug pri novih zidovih.


#### Lastnosti materiala

- Enostavna strojna vgradnja
- Dober oprijem za kamen
- Nizko alkalen
- Odporno proti sulfatom

#### Izvedba



#### Tehnični podatki

Koda artikla	2000583198
EAN	9003304485703
Embalaža	
Količina na paleto	25 kg/EN
Enota na paleto	42 EN/p
Zrnavost	0-4 mm
Barva	bež
Opozorilo za porabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.
Izkoristek	pribl. 18 L/EN
Potrebna količina vode po enoti pakiranja	pribl. 7,5 L/EN
Tlačna trdnost	pribl. 4 N/mm <sup>2</sup> (28 d)
Specifična gostota suhe malte	pribl. 1600 kg/m <sup>3</sup>
Temperatura podlage	5-25 °C
Napotki za pakiranje	V papirnatih vrečah, zaščitениh pred vlago.

# RÖFIX 993

Hidravlično apno-malta za fuge

## Osnova materiala

---

- Brez organskih dodatkov
- Tras
- Delež cementa <5%
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti

## Pogoji pri izvedbi

---

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali preseči +30 °C.

Med obdelovanjem in strjevanjem materiala, vsaj prvih 7 dni po vgradnji zaščitimo sveže delovne površine pred zmrzaljo.

## Skladiščenje

---

Hraniti na suhem, na lesenih paletah.  
Rok uporabe najmanj 12 mesecev.

## Pravne in tehnične informacije

---

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

## Splošna opozorila

---

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni

strani [www.roefix.si](http://www.roefix.si), lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list! Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.