



Fixit 211

Prégiclage au ciment avec adjuvant d'adhérence

Utilisation: Fixit 211 est un pré-giclage ciment avec adjuvant d'adhérence et fait partie du système d'enduits d'assainissement Fixit. Il sert à améliorer l'adhérence des couches consécutives. Le support doit être propre, sec et porteur.

Propriétés:

- Peut être mis en œuvre à la machine pour un assainissement économique
- Application sûre grâce à l'additif d'adhérence
- Applicable comme support pour de nombreux enduits de fond
- Certifié eco

Mise en œuvre:



Données techniques	
N° d'art.	2000578335
Type d'emballage	
Unités par emballage	40 unité/pal
Quantité par unité	25 kg/unité
Granulométrie	0 - 3 mm
Adjonction d'eau	env. 5 l/sac
Consommation	env. 3 kg/m ²
Délai de mise en œuvre	90 - 120 min
Masse volumique à sec	> 1.600 kg/m ³
Résistance à la compression (28 jours)	≥ 20 N/mm ²
Résistance à la flexion (28 jours)	≥ 5 N/mm ²

Composition:

- Liant : ciment
- Agrégats : sable et sable concassé, granulométrie 0 - 3 mm
- Additifs : agent de rétention d'eau, entraîneurs d'air et d'adhérence

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les fiches de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec », la fiche technique SIA 2003 « Enduits d'assainissement et systèmes d'enduit d'assainissement » ainsi que les informations de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Mélanger Fixit 211 avec de l'eau propre et gicler à la main ou avec les machines usuelles, en couche mince.
Taux de couverture : 50 - 100 % de la surface.

Traitement ultérieur: Lors de conditions météorologiques extrêmes, prendre les précautions nécessaires pour protéger la couche fraîche (ombrager et protéger contre la pluie battante etc.).

Stockage: Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

Certificats:



Autres indications:





Fixit 211

Prégiclage au ciment avec adjuvant d'adhérence

Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C et en dessus de +30 °C (air et support).
Utilisée comme composante du système d'enduits d'assainissement, procéder absolument aux analyses préalables adéquates (voir la fiche technique du système).

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.