

FIȘA TEHNICĂ (TM)

RÖFIX P50

Plasă de armare




Domenii de utilizare

Plasă de armare de fibră de sticlă, testată în sistem, utilizabilă universal, pentru înglobarea în mortarul RÖFIX de renovare și armare. Componentă a sistemelor temoizolante compozit RÖFIX. Plasă de armare de calitate superioară pentru masă de șpaclu de renovare la interior și exterior.

Proprietăți

- Adecvat pentru asanarea fisurilor
- Fără PVC
- Fără plastifianți
- Coeficientul de dilatare este similar cu următoarele tencuieli.
- Diametrul ochiurilor: ca. 4–5 mm

Punere în operă



Date tehnice

Număr articol	2000148136	2000569341
EAN	9003304114023	9003304500383
Ambalaj		
Cantitate per unitate	50 m ² /UM	
Culoare	Portocalie	
Consum	ca. 1,1 m.l/m ²	ca. 1,1 g/m ²
Lungime	5000 cm	
Lățime	100 cm	
Temperatura suportului	5 °C	
Informații ambalaj	În folie de polietilenă reciclabilă.	

Compoziție

- Plasă de fibră de sticlă cu impregnare de înaltă calitate

RÖFIX P50

Plasă de armare

Condiții punere în operă

În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C.

Informații punere în operă

Apăsați plasa de armare în tencuiala proaspăt pieptănată, fără îndoiri, se suprapune cel puțin 10 cm în zona îmbinărilor și se acoperă cu o mistrie. Dacă este necesar, se întinde cu dreptarul de nivelare. Plasa de armare trebuie să fie înglobată aproape de suprafață și complet acoperită cu mortar de armare. Grosimea mortarului peste plasa de armare trebuie să fie de aprox. 1 mm - cu suprapuneri de cel puțin 0,5 mm. Fâșiile de plasă se suprapun 10 cm. În acest sens partea neagră de la margine servește drept orientare pentru suprapunere. La deschiderile construcțiilor (ferestre, uși) se va realiza o armătură diagonală cu fâșii de plasă (dimensiune minimă 20x40 cm). Sunt posibile întăriri diagonale prefabricate cu cel puțin aceeași dimensiune a suprafeței. Acestea trebuie înglobate înainte de aplicarea armăturii de suprafață. Acolo unde plasa trebuie tăiată, de exemplu unde schela trebuie fixată în zidarie se armează suplimentar cu o bucată de plasă.

Punere în operă

Protecție pentru părțile fațadelor deosebit de solicitate mecanic: Dacă un al doilea strat de plasă de armare este necesar pentru a crește rezistența la impact, primul strat este executat fără suprapunere (îmbinată cap la cap). Înainte de aplicarea celui de-al doilea strat, este necesar un timp de așteptare de cel puțin 24 de ore. Armarea suprafeței este efectuată ca de obicei cu o suprapunere de 10 cm și deplasată de primul strat de țesătură. Marginile de tăiere ale plasei de armare trebuie să fie întotdeauna înglobate pe întreaga suprafață - pericol de absorbție a apei capilare. Plasa de armare trebuie protejată de solicitări mecanice (frecarea stratului cu gletiera). Fâșiile de plasă pregătite nu se pliază.

Informații pericole

Clasificarea conform normelor de chimie: Marcajul nu este obligatoriu

Depozitare

Depozitați uscat, de preferință pe paleți de lemn.

Directive și instrucțiuni tehnice

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și recomandarea asociațiilor naționale.

Informații generale

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central. Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.