



Creteo® Standard 999

Beton/ Dysheme C20/25 - CT C20-F4

Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skemat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Fushat e përdorimit:

Për ndërtimin e pllakave të dyshemesë, themeleve të vogla, linjave të dymve dhe dritareve, mureve të kopshtit, si dhe dyshemeve lidhës dhe të rrjedhshëm

Karakteristikat:

- Beton: Përpunim plastik

Përpunimi:



Të dhëna teknike

SAP-Art. Nr.:	2000569289
ERGO	38425
Lloji i paketimit	
Njesi per palete	48 Nj./Pal
Sasi për njësi	25 kg/Nj.
Kokrrizimi	0 - 4 mm
Sasi boje per litër	ca. 12,5 l/Nj.
Konsumi	ca. 550 l/t
Konsumi i ujit	ca. 12,5 l/Nj.
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.
Masa vëllimore e llaçit të freskët (EN 1015-6)	ca. 2.200 kg/m ³
Dendësia e shtresës niveluese (B3345)	ca. 1.700 kg/m ³
Kapaciteti termik	ca. 1 kJ/kg K
Forca në shtypje (28 d)	≥ 25 MPa
Forca në përkulje	≤ 4 MPa
Moduli-E	ca. 30 GPa
Klasa e konsistencës	F3
Përmbajtje e kloridit	≤ 0,1 %
Këshilla për paketimin	Në thasë letre me mbrojtje kundër lagështisë.
Reaksioni ndaj zjarrit	Klasa A1
Përmbajtja e substancave të ujit.	ca. 0,13
Pesha	25 kg

Baza e materialit:

- Çimento
- Rërë e fraksionuar
- Aditivë shtesë për përmirësimin e aftësisë së përpunimit

Kushtet e punimit:

Gjatë fazes së përpunimit dhe tharjes, ambienti përreth sikurse dhe temperatura e bazamentit nuk duhet ulët nën +5 °C dhe nuk duhet të ngrihet mbi +30 °C. Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.



Creteo® Standard 999

Beton/ DysHEME C20/25 - CT C20-F4

Përgatitja:	Pas derdhjes mbi sipërfaqe, betoni duhet të përhapet në menyre të barabartë, duke përdorur sistemet e duhura (duke e shpuar, me vibrim, etj.) Sasia e nevojshme e ujit (Beton) 2,7 l/30 kg
Përpunimi:	Një përzjerrje më e saktë mund të arrihet me një makineri përzjerrëse - betoniere.
Këshilla në rast rezi:	Informacione më të detajuara për sigurinë mund të lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.
Këshilla për përpunimin:	Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieri me materialin e ri. ROFIX 990 pas perzierjes me ujë duhet që të përdoret dhe punohet brenda një ore.
Magazinimi:	Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri. 12 muaj nga data e prodhimit (shih etiketën e paketimit) në përputhje me rregulloren 1907/2006/EG Aneksi XVII në temperature ambienti 20°C, 65% lagështi ambjenti.
Këshilla të përgjithshme:	Kjo skedë teknike anulon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkrijnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd.