

## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС (ТО)

### 505

Ручна штукатурка стартова



#### Сфера застосування

Штукатурна суміш для ручного нанесення традиційних одно- та багатошарових штукатурок. Застосовується всередині та зовні будівель на стінах, зведених з блоків з керамічних блоків, цегли, а також на бетонних та інших мінеральних основах. Може використовуватись як основа під декоративні штукатурки, шпаклівки, фарби або подальше облицювання керамічною плиткою, в тому числі в приміщеннях з підвищеною відносною вологістю (кухні, душові кімнати, сауни та інше).

#### Властивості

- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Для ручного нанесення
- Стійка до сповзання

#### Спосіб застосування



#### Технічні характеристики

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Артикул                               | 4820117593792  |
| EAN                                   | 4820117593792  |
| Упаковка                              |                |
| Кількість в упаковці                  | 25 кг/од       |
| Кількість на палеті                   | 42 шт/пал.     |
| Витрата                               | ≈ 1,7 кг/м²/мм |
| Потреба у воді, одиниця виміру        | ≈ 5 л/шт       |
| Міцність на стиск                     | ≥ 7 МПа (28 д) |
| Границя міцності на розтяг при вигині | ≥ 2 МПа (28 д) |
| Товщина шару                          | 8-25 mm        |
| Термін придатності розчинової суміші  | ≥ 60 хвилин    |

## 505

### Ручна штукатурка стартова

#### Склад

- Мінеральний заповнювач
- Модифікуючі добавки
- Портландцемент

#### Основа

Підготовка основи проводиться згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» і «ДСТУ Н Б В 2.6-212:2016». Основа повинна бути міцною (не нижче міцності покриття), без видимого руйнування та відшарування, очищеною від пилу, бруду, мастил, жиру, моху, напливів бетону та розчинів. Неміцні та нестабільні ділянки основи слід видалити. В залежності від умов поверхню основи очистити механічним способом (металева щітка, перфоратор, кутова шліфмашина і т.п.), та/або промити водою під тиском і дочекатися повного висихання. Водопоглинаючі основи заґрунтувати засобом KREISEL 300 всередині приміщень або зовні KREISEL 301. Щільні основи (бетон, силікатна цегла, тощо) додатково обробити адгезивним ґрунтуючим засобом KREISEL 310 та закріпити штукатурну сітку.

#### Підготовка продукту

Мішок сухої суміші 25 кг додати в ємність, що містить 5,0 л чистої води (температура води від +5 °C до +30 °C) та перемішати за допомогою будівельного міксера до утворення однорідної маси. Витримати 5 хвилин і повторно перемішати. У разі необхідності використання частини упаковки, всю суху масу ретельно перемішати, оскільки під час транспортування могло відбутися розшарування складових компонентів. Отверділу масу не змішувати з водою, або свіжим матеріалом. При використанні штукатурної станції приготування розчинової суміші виконати згідно із рекомендаціями виробника штукатурної станції. Консистенція розчинової суміші підбирається відповідно до виконуваних робіт.

#### Спосіб застосування

Підготовлену розчинову суміш рівномірно нанести на всю поверхню товщиною 8-25 мм і розрівняти правилом. Остаточне вирівнювання (затирання пластмасовою,

металевою або суконною теркою) виконувати після початку схоплення штукатурки (на поґрунтованих основах - приблизно через 3 години). При нанесенні декількох шарів штукатурки наступний шар наносити після схоплення попереднього (приблизно через 24 години). При загальній товщині штукатурки більше 20 мм необхідно в першому шарі використовувати закріплену до основи штукатурну сітку. При подальшому облицюванні керамічною плиткою обштукатурювання виконувати без затирання. Перед приклеюванням плитки, штукатурку обробити KREISEL 301. Не допускати дуже швидкого висихання штукатурки, у разі потреби, періодично зволожувати чистою водою. При виконанні робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування, а також нормативних документів, що регулюють процес виконання штукатурних робіт.

#### До уваги виконавців

Чистою водою, безпосередньо, після закінчення робіт.

#### попередження про небезпеку

Продукт після змішування з водою проявляє лужну реакцію. Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря.

#### Зберігання

12 місяців від дати виробництва при умові зберігання в сухому місці в непошкодженій заводській упаковці.

#### Загальна інформація

Цей технічний паспорт скасовує всі попередні видання. Зміст цього паспорта безпеки відображає наші поточні знання та практичний досвід. Це лише загальна інформація і не несе жодної відповідальності з боку виробника за конструкцію та спосіб використання.

## 505

### Ручна штукатурка стартова

Можуть бути відмінності та специфічні умови виконання. Продукт повинен використовуватися відповідно до необхідних технічних знань та правил безпеки праці. Уникайте контакту зі шкірою та захищайте очі. У разі потрапляння в очі ретельно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. Бажано використовувати захисні рукавички, окуляри та захисний одяг. Всі технічні дані, зазначені в цій специфікації продукту, були визначені в лабораторних умовах.