

TEHNIČKI LIST

RÖFIX Algenkiller

Specijalni predpremaz




Područja primjene

Gotova biocidna otopina za nanošenje kistom, za saniranje fasada i drugih površina napadnutih algama, lišajevima, gljivicama i plijesni. Prikladan za sve vrste podloga na vanjskim dijelovima objekta. Naslojene izolacijske ploče od pjenastog polistirola mogu se premazivati Algenkillerom. Uništava alge na fasadnim ili drugim podlogama. Materijal se ne smije ugrađivati na krovove, terase, skladišta, prometnice, pješačke staze, trgove, staze duž zelenih površina i podloge duž prometnica ili tračnica.


Svojstva

- Slabog mirisa
- Bez otapala
- jednostavna ugradnja
- Proizvod ne sadrži nanočestice.

Ugradnja



Tehnički podaci

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šifra artikla | 2000955458 |
| EAN | 9003304522385 |
| Pakiranje |  |
| Količina po jedinici pakiranja | 5 Kg/jed. |
| Jedinica po paleti | 96 Jed./pal. |
| Boja | transparentna |
| Potrošnja | pribl. 0,15 kg/m ² |
| Upozorenja o potrošnji | Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o vrsti podloge i tehnici ugradnje. Kod prvog nanošenja i kod velikih površina, obvezno izraditi testno polje. |
| Reakcija na požar | Nezapaljivo |
| pH vrijednost | 6 |
| Temperatura podloge | 5-30 °C |

RÖFIX Algenkiller

Specijalni predpremaz

Uvjeti obrade

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga

Podloga mora biti suha, bez prašine, nesmrznuta, upojna, ravna, dovoljno ogrubljena i nosiva, bez iscvjetavanja i razdjelnih sredstava koja stvaraju film kao što je oplatno ulje i sl.

Ugradnja

RÖFIX Algenkiller/Uništavač algi je odmah spreman za uporabu. 1. korak: RÖFIX Algenkiller/Uništavač algi nanosi se četkom na osušenu, napadnutu površinu i ostavlja djelovati 12-16 sati. Djelovanjem premaza vidljive (mrtve) ostatke ukloniti kratkom četkom, a nastali otpad propisno zbrinuti. 2. korak: RÖFIX Algenkiller/Uništavač algi se ponovno nanosi na osušenu i očišćenu podlogu. 3. korak: nakon sušenja od 12-16 sati slijedi prebojavanje fasade u dva sloja odgovarajućom fasadnom bojom koja bi po mogućnosti trebala sadržavati biocidna sredstva. Pod utjecajem vremenskih prilika algicidi i fungicidi se tijekom vremena ispiru i gube na učinkovitosti. Iz tog je razloga postupak preporučljivo periodično ponoviti. Preporučuje se upotreba boja i premaza koji sadrže biocide (algicidi), a koji se po narudžbi kupca mogu dodati gotovo svim RÖFIX završnim slojevima. Stare fasade napadnute algama i gljivicama potrebno je premazati RÖFIX Algenkillerom. Kod površina jako opterećenih mikroorganizmima, preporučuje se ugradnja dodatnog Depot-premaza.

Napomene

Naziv djelatnih tvari i njihove koncentracije iskazane u metričkim jedinicama: Kvaterni amonijeve spojevi, benzil-C12-16-alkildimetilkloridi (4,8 g/kg), 2-oktil-2H-izotiazol-3-on (0,48 g/kg). Proizvod je namijenjen i odobren za niže opisanu upotrebu: Vrsta proizvoda 2: sredstvo za dezinfekciju i spriječavanje nastanka algi koje

nije namijenjeno za primjenu na ljudima i životinjama. Vrsta proizvoda 10: sredstvo za zaštitu građevinskih materijala. Vrsta proizvoda 11: zaštitno sredstvo za tekućine u rashladnim i procesnim sustavima.

Upozorenja

Biocidne pripravke koristite uz povećan oprez. Prije upotrebe detaljno proučite etiketu i karakteristike proizvoda. Ovaj biocidni pripravak podliježe prijelaznim odredbama zakona o kemikalijama.

Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Spremnik u potpunosti isprazniti i ne zatvarati. Spriječiti prljanje vanjske stijenke spremnika. Recikliranje i pripremu za ponovnu uporabu spremnika prepustiti stručno osposobljenim pružateljima usluga (ostale napomene vidi sigurnosno-tehnički list, odmomak 13). Rok upotrebe najmanje 24 mjeseca. Informacije o posebnim rizicima za okoliš potražite u sigurnosno-tehničkom listu, odlomak 12.

RÖFIX Algenkiller

Specijalni predpremaz

Opće napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnica. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.