





## Creteo®Repair CC 101

Mortar reprofilare beton R4

Date tehnice:	
SAP-Art. Nr.:	2000148396
Monitorizare	Monitorizare externă realizată de laborator acreditat. De asemenea controlul intern al producției este realizat de laboratorul propriu și garantează o compoziție neschimbată.
Contractie liberă	< 0,6 mm/m
Penetrare cloride	≤ 0,6 %
Rezistență la schimb de temperatură	R4 / ≥ 2,0 MPa
Rezistența la carbonatare	conform
Reacție la foc	A1

<b>Compoziție:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ciment</li><li>• Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăților de prelucrare</li><li>• Nisip sortat</li><li>• Material de umplură: fibre speciale</li></ul>
--------------------	---

<b>Condiții punere în operă:</b>	<p>În decursul aplicării și uscării temperatura aerului și a suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C și nici să crească peste +30 °C.</p> <p>La temperaturi ridicate, depozitați materialul într-un loc răcoros și folosiți apă rece pentru amestecare.</p> <p>La temperaturi scăzute, depozitați materialul într-un loc cald și ferit de îngheț și încălziți apa de amestec la cel puțin +25 °C.</p> <p>Până la uscare completă se protejează de uscare rapidă (curenți de aer, raze solare directe) și udare suplimentară completă (ploaie).</p>
----------------------------------	---

<b>Suportul:</b>	<p>Suportul trebuie să fie uscat, curat, fără porțiuni înghețate, absorbant, plan, aspru, rezistent, fără eflorescențe și materiale ce pot forma un strat separator precum uleiuri sau grăsimi.</p> <p>Controlul și analiza stratului suport din beton trebuie realizate conform normelor în vigoare.</p> <p>Suportul din beton trebuie umezit în prealabil, până la saturație.</p> <p>La aplicarea betonului de recondiționare pe suport, apa nu trebuie să bălțească.</p>
------------------	---

<b>Pregătire:</b>	<p>Betonul de recondiționare se amestecă cu necesarul de apă prezentat la datele tehnice până la obținerea unei mase omogene.</p>
-------------------	---

<b>Punere în operă:</b>	<p>Stratul final poate fi în intervalul timpului de lucru tras și finisat.</p> <p>Golurile trebuie mai întâi reprofilete după care se aplică mortarul la grosimea dorită.</p> <p>Rosturile din stratul suport trebuie neapărat preluate și formate.</p> <p>Tratamentul adecvat după aplicare conform standard este necesar.</p> <p>Pe suportul pregătit adecvat se aplică produsele CreteoRepair cu utilaje adecvate în metoda umedă. Compresorul pentru sprițuire trebuie să aibă minim 400 l / minut. Suprafața poate fi trasă și drișcuită uscat în decursul prizei. Porțiunile lipsă trebuie reprofilete prealabil și după aceea se aplică la grosimea dorită. Rosturile din stratul suport trebuie preluate. Este necesar tratament suplimentar al suprafețelor conform normelor.</p>
-------------------------	--

<b>Instrucțiuni:</b>	<p>Pe toate produsele Creteorepair (R2, R3, R4) pot fi aplicate orice sisteme de finisare testate și certificate conform EN 1504 - 2.</p> <p>Impregnare hidrofobă: CreteoRepair CC 171</p> <p>Acoperire, vopsire: CreteoRepair CC 173</p> <p>CreteoRepair CC 179 este adecvat, ca o tratare ulterioară, pentru protecția împotriva evaporării, cu o eficiență deosebită, dacă nu se aplică mai târziu sisteme de protecție a suprafețelor.</p> <p>La utilizarea pe orizontală, se poate aplica, într-o operațiune de lucru, la o grosime de 75 mm.</p>
----------------------	--

<b>Informații pericole:</b>	<p>Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.</p>
-----------------------------	--

<b>Informații punere în operă:</b>	<p>Materialul vechi din amabalaje vechi deschise nu se mai utilizează și nici nu se amestecă cu material proaspăt.</p>
------------------------------------	--



## Creteo® Repair CC 101

Mortar reprofilare beton R4

---

**Depozitare:**

În spații uscate pe paleți de lemn.

Minim 12 luni în spații uscate. Conform cu regulamentul 1907/2006/EG Anexa XVII la 20 °C, 65 % umiditate relativă a aerului. Data fabricației este inscripționată pe ambalaj.

---

**Informații generale:**

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.

Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs.

Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului.

Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime.

Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.

Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.