

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

KOBA Putzgrund

Universeller Putzhaftvermittler



Anwendungsbereiche

KOBA Putzgrund ist ein lösemittelfreier, gebrauchsfertiger Haftvermittler für nachfolgende Beschichtungen wie z.B. Dispersions-, Silikonharz-, Silikat- und Mineralputzen auf Untergründen wie Beton, Zement- und Kalkzementputz. Gipsflächen, Faserzement- und Gipskartonplatten.

Eigenschaften

- Gebrauchsfertig
- Lösemittelfrei
- Leicht zu verarbeiten
- Griffige Oberfläche entsteht
- Für Innen und Außen

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000955432
EAN	4038502161468
Zolltarifnr.	32041100
Verpackung	
Menge pro Einheit	15 L/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Farbe	Weiß
Dichte	1,5 g/cm ³
Verpackungshinweise	In recyclingfähigen Kunststoffeimern.

KOBA Putzgrund

Universeller Putzhaftvermittler

Materialbasis

- Dispersionsbindemittel
- Farbpigmente
- Füllstoffe (mineralisch)
- Organisch

Verarbeitungsbedingungen

Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung und nachträglicher Durchfeuchtung schützen.

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Ruß, Algen, Ausblühungen etc. sein.

Untergrund-Vorbehandlung

Bitte beachten Sie auch die aktuellen nationalen Regelwerke, die BFS Merkblätter, die Merkblätter der Fachgemeinschaft Kunstharzputze e.V. und die VDPM/IWM-Richtlinien. Im Innenbereich auf auf Putzen der Mörtelgruppe PI V, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten nach Grundierung mit KOBA Universal-Tiefgrund LF.

Zubereitung

Gebrauchsfertiges Produkt. Nicht verdünnen.

Verarbeitung

Auftrag erfolgt satt, gleichmäßig deckend, mittels geeignetem Pinsel, Rolle oder Bürste.
Vor dem Aufbringen des KOBA Putzgrund müssen die Unterputze bzw. Spachtelungen vollkommen ausgetrocknet sein. Mindeststandzeit von 1 Tag pro mm Putzdicke beachten. (Jenach Temperatur und Witterungsbedingungen auch länger)
Bei Betonuntergründen muss die Restfeuchtigkeit kleiner 2,5

Masse % (CM-Gerät verwenden!) betragen.
Austrocknungszeit vor Aufbringen der Endbeschichtung mind. 12 Stunden (je nach Temperatur- und Witterungsbedingung).
Tiefe Temperaturen sowie hohe Luftfeuchtigkeit erhöhen die Austrocknungszeit.
Angrenzende Bauteile (Fenster, Fensterrahmen, Türen etc.) sind vor der Verarbeitung generell abzudecken, um diese vor Verschmutzung bzw. Beschädigung zu schützen.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Lagerung

Gut verschlossen lagern. Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C.
Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Bei folgenden Faktoren ist die Verwendung von Putzgrund

KOBA Putzgrund

Universeller Putzhaftvermittler

PREMIUM zwingend erforderlich: Bei vordachlosen, ungeschützten Fassaden, Fassaden in dunklen Farbtönen, bei kritischen Standortfaktoren (hohes Nebelaufkommen, Seenähe, Talsenken etc.), bei möglicher mikrobiologischer Belastung aus der Umgebung während des Abtrocknens des Untergrundes (Sporen und Pollenflug) sowie bei allen sich am Markt befindlichen Grundputzen und Armierungsputzen auf Grauzementbasis.