


TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX EPS-P 031

Sockeldämmplatte grau mit blauer Deckschicht



Anwendungsbereiche

Hochexpandierter Polystyrol-Hartschaumplatte EPS-P031 (WLG 031) für die Ausbildung von Sockel- und Perimeterdämmung. Mit gewaffelter Oberfläche. Geeignet für WDVS bei Alt- und Neubauten. Als Wärmedämmplatte für Bereiche, bei denen höhere Anforderungen an die Wasseraufnahme und die Haftzugfestigkeit zwischen Plattenoberfläche und aufgetragenem Putzgrund gestellt sind.

Eigenschaften

- Optimierte Dämmeigenschaften
- Massgenauigkeit durch Formteilschäumung
- Höchste Formbeständigkeit auch bei höheren Temperaturen und Belastung
- HFCKW- und HFKW-frei

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000571672	2000571673	2000571674	2000571675	2000571676
EAN	9003304442409	9003304442416	9003304442423	9003304442430	9003304442447
Verpackung					
Menge pro Einheit	4 m²/EH	3 m²/EH	2,5 m²/EH	2 m²/EH	1,5 m²/EH
Einheit pro Palette	8 Stk./EH	6 Stk./EH	5 Stk./EH	4 Stk./EH	3 Stk./EH
Breite	1000 mm				
Höhe	500 mm				
Dämmdicke	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Brandverhalten	E EN 13501-1				
Wasseraufnahme	< 0,03 kg/m²*min0,5				
Wasserdampfdiffusion	ca. 60				
Wärmeleitfähigkeit λD	0,031 W/mK				
Querzugsfestigkeit	150 kPa				
Rohdichte im Mittel	ca. 30 kg/m³				
Untergrund Temperatur	5 °C				

RÖFIX EPS-P 031

Sockeldämmplatte grau mit blauer Deckschicht

Artikelnummer	2000571677	2000571678	2000571679	2000571680	2000571681
EAN	9003304442454	9003304442461	9003304442478	9003304442485	9003304442492
Verpackung					
Menge pro Einheit	1,5 m²/EH	1 m²/EH			
Einheit pro Palette	3 Stk./EH	2 Stk./EH			
Breite	1000 mm				
Höhe	500 mm				
Dämmdicke	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
Brandverhalten	E EN 13501-1				
Wasseraufnahme	< 0,03 kg/m²*min0,5				
Wasserdampfdiffusion	ca. 60				
Wärmeleitfähigkeit λD	0,031 W/mK				
Querzugsfestigkeit	150 kPa				
Rohdichte im Mittel	ca. 30 kg/m³				
Untergrund Temperatur	5 °C				

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Verarbeitungshinweis

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Verarbeitung

Kleben der Dämmplatten: Im Sockel- und Perimeterbereich den Klebemörtel vollflächig mit einer Zahnkelle 10x10 oder in der Randwulst-Punkt/Streifen-Methode (ca. 40 % Kleberfläche) auf die Dämmplattenrückseite auftragen. Die Sockelplatten müssen im Spritzwasserbereich mind. 30 cm über die Terraingrenze bzw. Terrassenoberkante reichen.

Die Dämmplatten sind im Verband, planeben und absolut pressgestossen zu verkleben. Die Sockel-Dämmplatten sind oberhalb der Bauabdichtung schnellstmöglich gemäß der aktuellen Verarbeitungsrichtlinie WDVS zu verdübeln. Kleben der Dämmplatten: Im Sockel- und Perimeterbereich den Klebemörtel vollflächig mit einer Zahnkelle 10x10 oder in der Randwulst-Punkt/Streifen-Methode (ca. 40 % Kleberfläche) auf die Dämmplattenrückseite auftragen. Die Dämmplatten sind im Verband, planeben und absolut pressgestossen zu verkleben. Die Sockel-Dämmplatten sind oberhalb der Bauabdichtung schnellstmöglich gemäß der aktuellen Verarbeitungsrichtlinie WDVS zu verdübeln.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.
Lagerzeit min. 12 Monate.

RÖFIX EPS-P 031

Sockeldämmplatte grau mit blauer Deckschicht

Zertifikate



Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.