

## SCHEMA TECNICA

### Fixit POR 9020

Beton schiuma ca. 200 kg/m<sup>3</sup> (secco), massa di eguagliamento



#### Campi di applicazione

Fixit POR 9020 viene applicato come strato intermedio termoisolante o riempimento nell'edilizia o il genio civile (all'esterno) e può ugualmente essere utilizzato come materiale di riempimento con riduzione del peso. Il supporto NON deve essere assorbente! A seconda del supporto, è necessario bagnarlo preventivamente o coprirlo con una pellicola di plastica.

#### Caratteristiche

- Richiede uno spazio di installazione limitato grazie alla utilizzo del silo
- Fatturazione del materiale effettivamente utilizzato
- Leggero, isolante termico e fonico
- Pompabile fino a 100 m (lunghezza totale del tubo), altezza massima 30 m

#### Lavorazione



#### Dati tecnici

Codice articolo	181022910
Stabilimento	BE, HO, WE
Scheda Tecnica Info	ca. 90 m <sup>3</sup> (per silo da 14 t)
Imballaggio	
Granulometria	0-1 mm
Reazione al fuoco	A1 EN 13501-1
Resistenza alla compressione	ca. 0,25 N/mm <sup>2</sup> (28 d)
Conduttività termica	0,0612 W/mK
Modulo elastico	ca. 200 N/mm <sup>2</sup>
Spessore di applicazione min.	50 mm
Tempo di asciugatura	≥ 7 gg (per 10 cm e a 20 °C/65 % u.r.)
Calpestabile	48 a 72 ore dopo la posa, secondo la temperatura nell'edificio

## Fixit POR 9020

Beton schiuma ca. 200 kg/m<sup>3</sup> (secco), massa di eguagliamento

Codice articolo	181022910
Pronto per l'uso	32 % in peso
Carico superficiale	500 kg/m <sup>2</sup>
Spessore dello strato - Note	fino a 80 cm, a seconda della superficie
Massa volumica a secco	ca. 200 kg/m <sup>3</sup>

### Materiale di base

- Sabbie fini
- Agenti schiumogeni ad alto rendimento
- Cementi

### Lavorazione

Fixit POR 9020 può essere applicato su superfici piane con una pompa di miscelazione e trasporto. Controllare e regolare la densità volumetrica fresca prima dell'applicazione. Fixit POR 9020 può essere applicato solo da parte di un tecnico formato con attrezzatura appositamente elaborata per questo lavoro. Fixit POR 9020 non può essere applicato in caso di pioggia.

### Trattamento ulteriore

Proteggere le superfici fresche dalla pioggia.

### Stoccaggio

In locali asciutti, Fixit POR 9020 può essere conservato per 6 mesi.

### Etichetta



### Avvertenze legali e tecniche

Si applicano le regole generali della scienza delle costruzioni, le vigenti norme SIA, le indicazioni della scheda tecnica della ditta Sopro Bauchemie GmbH. CH 3608 Thun (Sopro DKM 654 Pasta bituminosa per impermeabilizzazione e incollaggio 1 K) nonché i dati contenuti nella presente scheda tecnica.

### Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non deve essere applicato a temperature dell'aria esterna o della superficie inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C. Dopo l'applicazione si possono verificare delle crepe dovute al ritiro. Non sono di alcun effetto sulle proprietà del prodotto. Si tratta di una massa di egualizzazione. Queste crepe, dovute al ritiro (di qualsiasi dimensione esse siano), non possono in alcun caso essere oggetto di reclamazioni. Si intende un transito pedonale, poco accessibile con carico limitato. La circolazione sul cantiere, i lavori successivi o il traffico delle macchine devono essere effettuati unicamente

## Fixit POR 9020

Beton schiuma ca. 200 kg/m<sup>3</sup> (secco), massa di eguagliamento

con uno strato di protezione (ad esempio pannelli per casseri, ecc.).